

WEBER AOCEM PASTA

PASTA ACRÍLICA PARA ENLUCIDOS DE HORMIGONES Y REPARACIONES EXTERIORES

Envase

Tambor de 300 Kgs.
Tineta de 25 Kgs.

Color

Gris - Blanco

Descripción

Pasta de color gris claro, de gran adherencia y consistencia plástica, formulado para uso en interiores y exteriores. **WEBER AOCEM PASTA** viene listo para su uso.

WEBER AOCEM PASTA tiene fraguado rápido y se puede aplicar en hormigones lisos sin necesidad de puntear. Se puede usar combinado con cemento, para lograr mayores espesores de aplicación y/o acelerar el fraguado.

Modo de empleo

Revuelva el contenido antes de usar. **WEBER AOCEM PASTA** se aplica con plana metálica o espátula ancha. Esta aplicación se realiza de la misma forma como se aplica una pasta muro. Para lograr mayores espesores de aplicación y/o apurar el fraguado, se puede agregar cemento al **WEBER AOCEM PASTA**. La forma correcta de hacerlo es mezclando en volumen, **WEBER AOCEM PASTA** con cemento gris o blanco en proporciones de 1:1 (1 parte de **WEBER AOCEM PASTA** : 1 parte de Cemento). El cemento se recomienda disolverlo previamente en un volumen mínimo de agua, para evitar la formación de grumos.

Usos

Trabajos de enlucidos delgados y reparaciones superficiales de hormigón o albañilería.

Enlucidos de uniones de moldajes de hormigón.

Reparaciones de albañilería, radieres, etc. Como pasta muro, resiste espesores de aplicaciones hasta 3 mm, puede aplicarse en cargas mayores adicionando un volumen determinado de cemento.

Preparación de la superficie

La superficie de aplicación debe estar limpia y libre de partes sueltas o mal adheridas. Además debe estar sin restos de grasa, aceite o material que puedan afectar en la adherencia.

Eliminar partes sueltas o mal adheridas.

Humedecer las superficies antes de comenzar con la aplicación de **WEBER AOCEM PASTA**.

Antecedentes técnicos

Aspecto: Pasta de color gris - blanco.

Densidad: 1,5 Kg/lt

T° y Humedad de Almacenamiento: 20 °C y 75% h.r.

T° de Aplicación: Entre 5°C y 25°C

Duración: 6 meses a contar desde la fecha de elaboración.

Certificación: Supera Norma NCh 2471

Contenido de VOC: 35 gr/lts, Según SCAQMD (South Coast Air Quality Management District).

Rendimiento

El rendimiento de **WEBER AOCEM PASTA** dependerá de las condiciones e irregularidades del sustrato, como dato práctico **WEBER AOCEM PASTA** puro tiene un rendimiento promedio de 1,5 a 1,8 Kg/m² por mm de espesor.

Precauciones

Mantener fuera del alcance de los niños. Se recomienda el uso de guantes y lentes protectores.

No aplicar en superficies como madera, plástico o metal.

No almacenar a temperaturas bajo 5 °C. No ingerir.

No eliminar restos de **WEBER AOCEM PASTA** por el alcantarillado público.