

## WEBER AOCEM PASTA ESTUCO

### PASTA ACRÍLICA GRANULADA PARA ENLUCIDOS DE HORMIGONES Y REPARACIONES

#### Envase

Tambor de 300 Kgs.  
Tineta de 25 Kgs.

#### Color

Gris / Blanco

#### Descripción

Pasta granulada de gran adherencia y consistencia plástica, formulada para uso en interiores y exteriores. **WEBER AOCEM PASTA ESTUCO** viene listo para su uso, una vez seco deja una textura suave.

**WEBER AOCEM PASTA ESTUCO** tiene fraguado rápido y se puede aplicar en hormigones lisos sin necesidad de puntear. Se puede usar combinado con cemento, para lograr mayores espesores de aplicación y/o acelerar el fraguado. **WEBER AOCEM PASTA ESTUCO** una vez seco es altamente resistente a la humedad.

#### Modo de empleo

Revuelva el contenido antes de usar. **WEBER AOCEM PASTA ESTUCO** se aplica con plana metálica o espátula ancha. Esta aplicación se realiza de la misma forma como se aplica una pasta muro. Además se puede terminar con platacho de madera y/o goma. Para lograr dar mayores espesores de aplicación y/o apurar el secado, **WEBER AOCEM PASTA ESTUCO** se puede mezclar con cemento. La forma correcta de hacerlo es mezclando en volumen, **WEBER AOCEM PASTA ESTUCO** con cemento gris o blanco en proporciones de 1:1 (**WEBER AOCEM PASTA ESTUCO**: Cemento). El cemento se recomienda disolverlo previamente en un volumen mínimo de agua, para evitar la formación de grumos.

#### Usos

Trabajos de enlucidos delgados y reparaciones superficiales de hormigón o albañilería.  
Enlucidos de uniones de moldajes de hormigón.  
Reparaciones de albañilería, radières, etc.  
Como pasta muro, resiste espesores de aplicaciones de hasta 5 mm, puede aplicarse en cargas mayores adicionando un volumen determinado de cemento.

#### Preparación de la superficie

La superficie de aplicación debe estar limpia y libre de partes sueltas o mal adheridas. Además debe estar sin restos de grasa, aceite o material que pueda afectar la adherencia. Eliminar partes sueltas o mal adheridas. Humedecer las superficies antes de comenzar con la aplicación de **WEBER AOCEM PASTA ESTUCO**.

#### Rendimiento

El rendimiento de **WEBER AOCEM PASTA ESTUCO** dependerá de las condiciones e irregularidades del sustrato, como dato práctico **WEBER AOCEM PASTA ESTUCO** puro tiene un rendimiento promedio de 1,8 a 2,0 Kg/m<sup>2</sup> por mm de espesor.

#### Antecedentes técnicos

Aspecto: Pasta granulada color gris / blanco  
Densidad: 1,9 Kg/lit  
T° y Humedad de Almacenamiento: 20 °C y 75% h.r.  
T° de Aplicación: Entre 5°C y 25°C  
Duración: 6 meses a contar desde la fecha de elaboración.

#### Precauciones

Mantener fuera del alcance de los niños. Se recomienda el uso de guantes y lentes protectores.  
No aplicar en superficies como madera, plástico o metal.  
No almacenar a temperaturas bajo 5 °C.  
No ingerir.  
No eliminar restos de **WEBER AOCEM PASTA ESTUCO** por el alcantarillado público.