

WEBER TEXTURA RULATO M

Envase

Tinetas de 25 Kgs.

Color

Descripción

Pasta acrílica elastomérica coloreada con acabado texturado rayado medio, de gran adherencia y consistencia plástica, usada para revestir y dar acabado final a muros exteriores. Su textura y amplia gama de coloración deja un acabado agradable a la vista. Aplicable como terminación sobre adhesivos de la línea Weber Solcrom. Apto para gran variedad de sustratos, fibrocemento, enlucidos de mortero, hormigón, estuco, muros con látex.

Antecedentes técnicos

Tipo de resina: Acrílica Estirenada

Densidad: 1,70 Kg/L

Aspecto: Pasta de color texturada.

Condiciones de secado: 20 °C y 60 % H.R.

Secado al tacto: 1 a 3 horas

Secado final: 5 a 7 días

T° y Humedad de almacenamiento 20°C y 75% h.r.

Duración: 6 meses a contar desde la fecha de elaboración.

Modo de empleo

WEBER TEXTURA RULATO M, antes de ser aplicado, debe ser homogenizado mediante utilización de herramienta mecánica tipo taladro y paleta mezcladora. Este trabajo debe ser realizado hasta lograr un color homogéneo en el cual no se visualicen pigmentos dispersos. No se puede realizar este trabajo mezclando de manera manual. **WEBER TEXTURA RULATO M** se debe aplicar con los adhesivos previos completamente secos.

Se recomienda la aplicación de un Weber Cover / pintura lisa de aparejo antes de aplicación de **WEBER TEXTURA RULATO M**; con esto se minimiza la potencial aparición de puntos de contraste en la fachada.

La aplicación de **WEBER TEXTURA RULATO M** se realiza con llana metálica; este se debe repartir de manera homogénea en su espesor, avanzando unidireccionalmente en un solo sentido y realizando aplicación por paños (con esto se busca evitar traslapes de grano húmedo sobre grano seco, entre manos de aplicación).

Para dar la terminación tipo rayado **WEBER TEXTURA RULATO M** se recomienda esperar hasta que el material empiece a secar superficialmente y empezar platachando el producto con frotación circular o lineal según se estime conveniente de acuerdo al diseño final que se requiera como resultado; este trabajo debe realizarse de manera tal que el producto cubra totalmente el sustrato.

No se recomienda aplicar **WEBER TEXTURA RULATO M** sobre una capa anterior del mismo producto pero de tono distinto, debido a que se puede inducir una modificación a las pigmentaciones de ambas capas, resultando tonos / colores indeseados. No se debe aplomar, rellenar y/o realizar otro trabajo similar con **WEBER TEXTURA RULATO M**.

Preparación de la superficie

La base de aplicación debe encontrarse limpia, firme y sin restos de aceite, grasa, yeso, membrana de curado o cualquier material que pueda afectar la adherencia.

Rendimiento

2,5 kg /m²

Precauciones

Mantener fuera del alcance de los niños. Se recomienda el uso de guantes y lentes protectores.

No ingerir.

No eliminar restos de **WEBER TEXTURA RULATO M** por el alcantarillado público.

Almacenamiento

Se recomienda almacenar toda la línea de productos Weber Solcrom en ambiente controlado fuera de sol directo, a temperatura mínima de 5 °C y máxima 20°C.

Las tinetas y sacos pueden ser almacenados verticalmente en hasta 5 unidades