

Weber G-3

Ficha técnica

Descripción

Mortero monocomponente predosificado para reparaciones de pisos en espesores desde 8 hasta 30 mm. Apto para el tránsito liviano a las 24 horas, se comporta adecuadamente en pisos calefaccionados por losa radiante, ya que su alto contenido de polímeros lo hace resistente a los ciclos de frío - calor.

Usos

Se puede trabajar en fajas y posteriormente nivelar con reglas. Apto para interior y exterior.

Presentación

- Saco de 25 kilos

Preparación del adhesivo

1. Agregar 5 L de agua por cada saco.
2. Mezclar hasta obtener una pasta homogénea.

Preparación de la superficie

La superficie de aplicación debe estar limpia y libre de partes sueltas o mal adheridas. Además debe estar sin restos de grasa, aceite o material que afecte la adherencia.

Recomendamos saturar con agua la superficie previa la aplicación, procurando no dejar agua libre.

Dependiendo las condiciones del sustrato, considerar el punteado de la superficie o la utilización de Weber 320 Estucos o Weber Látex.

Modo de empleo

Luego de mezclar, aplicar inmediatamente. Terminada la aplicación, se debe proteger de los rayos directos del sol y de corrientes de aire.

Considerar lo siguiente:

- Juntas perimetrales: En todos los encuentros muro/piso es conveniente la incorporación de un material flexible para generar dilatación, recomendamos poliestireno expandido de 10 mm.
- Juntas de Dilatación: Para las nivelaciones los paños no deben superar los 9 m². Se deben confeccionar juntas de dilatación, las que posteriormente se tratarán con un sello flexible (Weber Poliuretano).

Nota: Modo de aplicación según tipo de solución **Solcrom Weber**. Consultar al área técnica

Antecedentes técnicos

- **Resistencia a compresión a los 28 días:** 146 kgf/cm²
- **Resistencia a flexo – tracción a los 28 días:** 44 kgf/cm²
- **Resistencia a adherencia a los 28 días:** 13,3 kgf/cm²
- **Aspecto:** Polvo medio grueso de color gris.
- **Tº y Humedad de almacenamiento:** 20°C y 75% H.R.
- **Duración:** 6 meses a contar desde la fecha de elaboración.
- **Rendimiento:** 15 L de mezcla por saco.

Precacuciones

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No agregar otros materiales, salvo agua.
- Aplicar antes de 20 minutos.
- Se recomienda el uso de gafas protectoras, mascarilla antipolvo y guantes de goma.

Precauciones posteriores

Superficies retapadas y/o niveladas se deberán proteger de las corrientes de aire, así como de la exposición directa al sol. Curar superficies ininterrumpidamente durante 7 días, recomendamos regar 3 veces al día.

ADVERTENCIA: las indicaciones de uso de cada producto, están basadas en pruebas y ensayos seguros. Sin embargo **SOLCROM S.A.** no se hace responsable por los daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.

ADVERTENCIA: las indicaciones de uso de cada producto, están basadas en pruebas y ensayos seguros. Sin embargo **SOLCROM S.A.** no se hace responsable por los daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago – Chile.

Contacto: +56 22 738 9393

cl.weber www.solcrom.cl