

Weber Imperasfal Denso A

Ficha técnica

Descripción

Compuesto espeso de color café oscuro en su estado natural y negro una vez seco, elaborado a base de emulsión asfáltica y aditivos, listo para su uso. Una vez evaporada el agua, forma una capa fuertemente adherida, resistente e impermeable. Por tratarse de un producto en emulsión, puede ser aplicado sobre superficies húmedas.

Usos

- Impermeabilización de muros o cimientos que queden bajo tierra o protegidos de temperaturas altas (sobre 30° C) ya que la base asfáltica es de consistencia más bien blanda.
- Impermeabilizaciones de baños, cocinas o de otras superficies horizontales o de poca pendiente.

Presentación

- Lata 17 kg
- Tambor 200 kg

Almacenamiento

Se recomienda almacenar toda la línea de productos Weber en ambiente controlado fuera de sol directo, a temperatura mínima de 5° C y máxima 20° C. Las tinetas y sacos pueden ser almacenados verticalmente en hasta 5 unidades.

Preparación superficie

Las superficies pueden estar secas o húmedas. Deben estar firmes, limpias y libres de partes sueltas.

Aplicación

La aplicación de **Weber Imperasfal Denso A** puede hacerse con brocha o rodillo, en sustratos húmedos o secos. Antes de aplicar el producto la superficie debe imprimarse con **Weber Imperasfal Primer A** y esperar entre 4 a 6 horas. Antes de que la imprimación esté completamente seca, aplicar la primera mano de **Weber Imperasfal Denso A** y luego, dependiendo de las necesidades y especificaciones, aplicar una mano adicional en forma perpendicular a la primera. Entre ellas es posible complementar con tela de vidrio como refuerzo.

Precauciones

- No dejar al alcance de los niños.
- Se recomienda el uso de mascarilla, guantes y lentes de seguridad.
- En caso de contacto con los ojos o piel lavar con abundante agua.
- No ingerir.

Mantenición

No requiere mantención.

Ecología

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto.

ADVERTENCIA: las indicaciones de uso de cada producto, están basadas en pruebas y ensayos seguros. Sin embargo **SOLCROM S.A.** no se hace responsable por los daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.

Datos técnicos

- **Densidad:** 1 g/cm³ aprox.
 - **Solvente:** Agua
 - **Contenido de sólidos %:** 60 – 62
 - **Consistencia:** Pastoso
 - **Tiempo de secado al exterior en días templados:** 4 - 8 horas
 - **Tiempo de secado en ambientes húmedos:**
3 - 4 días
 - **Rendimiento:**
 - **Sobre metal:** 100 g/m² por mano
 - **Sobre hormigón:** 300-400 g/m² por mano
 - **Sobre revoques:** 150-300 g/m² por mano
 - **Vida útil:** 6 meses a partir de la fecha de elaboración
 - **Color:** Café oscuro
-

ADVERTENCIA: las indicaciones de uso de cada producto, están basadas en pruebas y ensayos seguros. Sin embargo **SOLCROM S.A.** no se hace responsable por los daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago – Chile.
Contacto: +56 22 738 9393
cl.weber www.solcrom.cl