Weber Impercryl Flex Rugoso

Ficha técnica

Descripción

Impermeabilizante monocomponente de consistencia pastosa color beige, listo para su uso. Altamente flexible, de excelente adherencia y resistente a las presiones positivas de agua.

Weber Impercryl Flex Rugoso permite sellar el sustrato formando una barrera impermeable a los vapores de agua y a las presiones positivas de agua. Recomendamos el uso de **Weber Impercryl Flex Rugoso** para superficies en interiores y zonas exteriores que estarán cubiertas posteriormente con revestimientos.

Usos

El uso de **Weber Impercryl Flex Rugoso** está enfocado a la impermeabilización de terrazas, balcones, azoteas, fundaciones, cimientos, losas de cubierta y otros sustratos rígidos o flexibles que pueden sufrir deformaciones y por ende requieren una solución muy flexible capaz de adaptarse a los cambios en el sustrato.

Toda aplicación que quede expuesta a la radiación solar debe ser protegida con arena o un revestimiento posterior, al igual que superficies expuestas al tránsito moderado de personas.

Presentación

- Tineta de 20 kg
- Cuñete de 100 kg

Ventajas

Weber Impercryl Flex Rugoso formará una barrera protectora entre el sustrato y el revestimiento posterior. La flexibilidad y resistencia permiten contener pequeñas fisuras en el sustrato provocadas por movimientos y así evitar que estas aparezcan en la superficie. **Weber Impercryl Flex Rugoso** fue diseñado para ofrecer mayor resiliencia ante los cambios cíclicos de temperatura y deformaciones del sustrato.

Weber Impercryl Flex puede ser pintado una vez que la película esté seca y su textura rugosa proporciona una óptima superficie para recibir revestimientos posteriores, eliminando el proceso de arenado para ellos. Pueden usarse agregados finos (tipo arena, cuarzo, etc.) para dar una terminación decorativa.

Preparación superficie

Primero se deben minimizar las irregularidades en el sustrato de modo de tener una superficie lo más homogénea posible. Para este proceso recomendamos el uso de **Weber Listo Repair**. El sustrato debe además estar limpio, libre de partes sueltas o mal adheridas, libre de grasa, aceite, restos de desmoldante, etc. Finalmente, antes de comenzar la impermeabilización con **Weber Impercryl Flex Rugoso**, se debe saturar la superficie de agua, pero sin dejar agua libre (sustrato saturado superficialmente seco).

Modo de empleo

El proceso de impermeabilización con **Weber Impercryl Flex Rugoso** debe considerar 1 mano de imprimación y 2 manos de impermeabilización. Recomendamos utilizar rodillo, brocha de cerdas duras o brocha de tampico.

1. Imprimación:

Realizar una solución de **Weber Impercryl Flex Rugoso** diluida en agua (potable) en proporción 1:1 y aplicarla en toda la superficie. La imprimación permitirá sellar correctamente los poros y mejorar la adherencia del sustrato para recibir la impermeabilización.

ADVERTENCIA: las indicaciones de uso de cada producto, están basadas en pruebas y ensayos seguros. Sin embargo **SOLCROM S.A.** no se hace responsable por los daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.

Direccion: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago **– Chile.**
Contacto: +56 22 738 9393
cl.weber www.solcrom.cl

2. Impermeabilización:

Una vez seca la imprimación, se aplican 2 manos consecutivas de **Weber Impercryl Flex Rugoso** sin diluir.

Antes de la primera mano, se aplica **Weber Impercryl Flex Rugoso** en todos los encuentros muro/piso, inmediatamente después se instala **Weber Geotextil Fino**, con un traslape por lado de unos 20 a 30 centímetros.

Una vez seca al tacto la instalación del geotextil, aplicar una mano del **Weber Impercryl Flex Rugoso** en un sentido, esperar que seque esta aplicación. Posteriormente en sentido contrario (manos cruzadas) la aplicación de la segunda mano del impermeabilizante.

3. Protección:

No es necesario espolvorear arena para que revestimientos o adhesivos posteriores tengan un anclaje efectivo. Si como protección en caso de que no se instale un revestimiento sobre la superficie impermeabilizada.

Nota: Modo de aplicación según tipo de solución **Solcrom Weber**. Consultar al área técnica

Antecedentes técnicos

- **Densidad** 1,5 kg/L
- **Aspecto:** Compuesto pastoso color beige
- **Vida útil:** 6 meses a partir de la fecha de elaboración
- **Contenido de VOC:** 2,4 g/L, según CEPEDEQ de la Universidad de Chile
- **Rendimiento:** Entre 8m² y 10m² aproximadamente (0,4m²/kg) aplicando imprimación más 2 manos de impermeabilizante más la colocación de **Weber Geotextil.**

(*) Los rendimientos son variables y dependerán de las condiciones e irregularidades del sustrato, se recomienda realizar una prueba en obra, para evaluar consumo.

Precauciones

- **Weber Impercryl Flex Rugoso** debe aplicarse a temperaturas superiores a 5ºC e inferiores a 30ºC y almacenarse bajo condiciones ambientales de temperatura y humedad controladas de 20ºC y 75% h.r.
- Las herramientas pueden ser limpiadas con agua si el producto aún no ha secado.
- En caso de contacto directo con los ojos, lavar en forma inmediata con abundante agua.
- No ingerir.

ADVERTENCIA: las indicaciones de uso de cada producto, están basadas en pruebas y ensayos seguros. Sin embargo **SOLCROM S.A.** no se hace responsable por los daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.

Direccion: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago **– Chile.**
Contacto: +56 22 738 9393
cl.weber www.solcrom.cl