Weber Murocem

Ficha técnica

Descripción

Mortero monocomponente predosificado, constituido por una mezcla de cemento, áridos finos y aditivos especiales. Al agregar agua se obtiene una mezcla de consistencia tixotrópica para aplicaciones en superficies verticales. Formulado para obtener una excelente adherencia a la base.

Presentación

- Saco de 20 kilos

Campo de aplicación

- ✓ Fachadas de muros rígidos (Albañilería, estuco u hormigón).
- ✓ Maquillaje y enlucido de muros interiores y exteriores.
- ✓ Base ideal para recubrir con texturas.

Preparación del adhesivo

1. En un recipiente limpio mezclar el contenido del saco con 8 a 8,5 L de agua.
2. Mezclar con revolvedor mecánico hasta obtener una mezcla plástica y trabajable.

Preparación de la superficie

La superficie de aplicación debe estar limpia y libre de partes sueltas o mal adheridas. Además debe estar sin restos de grasa, aceite, pinturas o material que puedan afectar la adherencia del producto al sustrato.

La superficie debe estar saturada superficialmente seca al momento de la colocación del mortero, sin dejar agua libre o brillo superficial.

Empleo

- Aplicar con llana lisa sobre la superficie, hasta lograr el espesor deseado máximo de 5 mm. De ser necesario espesores mayores considerar producto **Weber Mix Multiuso**.
- Terminada la faena proteger de corrientes de aire, sol directo, polvo en suspensión y mantener la humedad superficial durante las primeras 24 horas. Posterior a esto mantener los paños curados.

Precauciones

- No adicionar más agua de la indicada.
- No adicionar otros materiales.
- No adicionar más carga que la indicada.
- Evitar muros con alta temperatura o expuestos a sol directo, de no ser posible, enfriar con abundante agua y sombrear de forma previa y durante la aplicación.

Nota: Modo de aplicación según tipo de solución **Solcrom Weber**. Consultar al área técnica

ADVERTENCIA: las indicaciones de uso de cada producto, están basadas en pruebas y ensayos seguros. Sin embargo **SOLCROM S.A.** no se hace responsable por los daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.

Direccion: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago **– Chile.**
Contacto: +56 22 738 9393
cl.weber www.solcrom.cl

Antecedentes técnicos

- **Aspecto**: Polvo de color gris.
- **Densidad**: 1,7 kg/L
- **Tiempo trabajo**: Hasta 4 horas según T° y % H.R.
- **Tiempo fraguado**: 24 a 48 horas según espesor y ambiente.
- **Espesor aplicación**: 1 – 5 mm.
- **Ensayo impermeabilidad**: Menor a 1mm/min.
- **Tº y Humedad de almacenamiento**: 20ºC y 75% H.R.
- **Duración**: 6 meses a contar desde la fecha de elaboración.
- **Rendimiento**: Un saco mezclado con agua ocupa un volumen de 15 L. Validar rendimiento según irregularidad del sustrato.
- **Consumo**: 1,7 a 1,9 kg/m^2 por mm de espesor. Variación según ambiente e irregularidad del sustrato.

Precauciones posteriores

- Las superficies retapadas y/o niveladas se deben proteger de las corrientes de aire y de la exposición directa al sol.
- Las superficies deben ser curadas ininterrumpidamente durante 7 días según las condiciones climáticas, se recomienda regar 3 veces al día.
- A temperatura bajo 10° C los morteros base cemento presenten un retardo de fraguado, es necesario esperar a que aumenten hasta la temperatura ideal de aplicación (entre 10 y 30° C).

ADVERTENCIA: las indicaciones de uso de cada producto, están basadas en pruebas y ensayos seguros. Sin embargo **SOLCROM S.A.** no se hace responsable por los daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.

Direccion: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago **– Chile.**
Contacto: +56 22 738 9393
cl.weber www.solcrom.cl