

Weber Nivelador G-08 Pro

Ficha técnica

Descripción

Mortero monocomponente predosificado, formulado para nivelaciones de pisos en espesores desde 5 hasta 15 mm. Este producto es de fraguado rápido y al ser aplicado en pisos, está apto para el tránsito liviano a las 4 horas. Se debe usar solo en interiores. Para maquillajes de pisos se recomienda usar Weber Mix-A

Presentación

- Saco de 25 kilos

Campo de aplicación

- ✓ Pisos, previo a instalación de alfombras, pisos plásticos y/o flotantes.

Preparación del adhesivo

1. En un recipiente limpio agregar 240 cc de agua por cada kilo de Weber Nivelador G-08 Pro.
2. Revolver hasta obtener una pasta homogénea.

Preparación de la superficie

La superficie de aplicación debe estar limpia y libre de partes sueltas o mal adheridas. Además debe estar sin restos de grasa, aceite, pinturas o material que puedan afectar la adherencia del producto al sustrato.

Es recomendable saturar con agua potable la superficie, previo la colocación de **Weber Nivelador G-08 Pro**, teniendo la precaución de no dejar agua libre.

Dependiendo de las condiciones del sustrato, se debe considerar el puntereo de la superficie o la utilización de **Weber 320 estucos** o **Weber 319 Rose**.

Precauciones

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No agregar otros materiales al producto.

Empleo

- Aplicar sobre la superficie en capas sucesivas hasta lograr el espesor deseado máximo de 15 mm.
- Terminada la faena comenzar, proteger del sol directo, corrientes de aire y polvo en suspensión, es necesario mantener la humedad superficial durante las primeras 24 horas. Posterior a esto mantener los paños curados.

Considerar

- **Juntas Perimetrales:** En todos los encuentros muro/piso es conveniente la incorporación de un material flexible para generar dilatación. Este material puede ser un poliestireno expandido de 10 mm de espesor.
- **Juntas de Dilatación:** Para las nivelaciones los paños no deben superar los 9 m². Se deben confeccionar juntas de dilatación, las que posteriormente se tratarán con un sello flexible (Weber Poliuretano).

Nota: Modo de aplicación según tipo de solución **Solcrom Weber**. Consultar al área técnica

ADVERTENCIA: las indicaciones de uso de cada producto, están basadas en pruebas y ensayos seguros. Sin embargo **SOLCROM S.A.** no se hace responsable por los daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.

Antecedentes técnicos

- **Aspecto:** Polvo fino color grisáceo.
- **Resistencia adherencia 7 días:** 0,5 N/mm²
- **T° y Humedad de almacenamiento:** 20°C y 75% H.R.
- **T° aplicación:** 5 – 25° C
- **Duración:** 6 meses a contar desde la fecha de elaboración.
- **Rendimiento:** Un saco mezclado con agua ocupa un volumen de 16 L. Validar rendimiento según irregularidad del sustrato

Precauciones posteriores

- Las superficies retapadas y/o niveladas se deben proteger de las corrientes de aire y de la exposición directa al sol.
- Las superficies deben ser curadas ininterrumpidamente durante 48 días según las condiciones climáticas, se recomienda regar 3 veces al día.
- A temperatura bajo 10° C los morteros base cemento presenten un retardo de fraguado, es necesario esperar a que aumenten hasta la temperatura ideal de aplicación (entre 10 y 30° C).

ADVERTENCIA: las indicaciones de uso de cada producto, están basadas en pruebas y ensayos seguros. Sin embargo **SOLCROM S.A.** no se hace responsable por los daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago – Chile.
Contacto: +56 22 738 9393
cl.weber www.solcrom.cl