Weber Pasta Pro

Ficha técnica

Descripción

Pasta con alto contenido de polímeros resistentes a la alcalinidad, que mezclada con cemento genera un adhesivo de gran plasticidad para ser utilizado en sistemas de aislación térmica exterior.

Propiedades

Altamente elastomérica, con gran flexibilidad en su desempeño; puede ser utilizado como pegamento de planchas de poliestireno expandido (alta densidad, mínimo 20 kg/m^3) sobre hormigón, estuco, placas especializadas, fibrocemento y albañilería.

Presentación

- Tineta de 25 kilos

Campo de aplicación

- ✓ Fibrocemento.
- ✓ OSB y Paneles tipo SIP. (previa aplicación de promotor de adherencia Weber PromoBond E.I.F.S.).
- ✓ Placas especializadas.
- ✓ Poliestireno expandido de alta densidad.
- ✓ Hormigón.
- ✓ Estuco.
- ✓ Albañilería.

Preparación del adhesivo

1. Agregar 17 kg de cemento por cada tineta de 25 kg.
2. Mezclar hasta obtener una pasta homogénea.

Preparación de la superficie

La base de aplicación debe encontrarse limpia, firme y sin restos de aceite, grasa, yeso, membrana de curado o cualquier material que pueda afectar la adherencia.

Precacuciones

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda el uso de guantes y lentes protectores.
- No eliminar restos de **Weber Base Coat** por el alcantarillado público
- La mezcla con los 17 kg de cemento por tineta tiene un tiempo de trabajo aproximado de 1 hora, dependiendo de las condiciones climáticas.
- No aplicar directamente sobre sustratos de madera. Aplicar previamente Weber PromoBond E.I.F.S. sobre el sustrato.
- No ingerir.

Nota: Modo de aplicación según tipo de solución **Solcrom Weber**. Consultar al área técnica

Antecedentes técnicos

- **Densidad**: 1,5 Kg/L
- **Aspecto**: Pasta color amarilllento.
- **Tº y Humedad de almacenamiento**: 20ºC y 75% H.R.
- **Duración**: 6 meses a contar desde la fecha de elaboración.
- **Consumo**: En 3 manos 4,8 por tineta aprox.

Almacenamiento

Se recomienda almacenar toda la línea de productos **Weber** en ambiente controlado fuera de sol directo, a temperatura mínima de 5º C y máxima 20º C. Las tinetas y sacos pueden ser almacenados verticalmente en hasta 5 unidades.

ADVERTENCIA: las indicaciones de uso de cada producto, están basadas en pruebas y ensayos seguros. Sin embargo **SOLCROM S.A.** no se hace responsable por los daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.

Direccion: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago **– Chile.**
Contacto: +56 22 738 9393
cl.weber www.solcrom.cl