

# Weber PU40

## Ficha técnica

---

### Descripción

**Weber Poliuretano** es un sellante/adhesivo, mono componente, elástico en base poliuretano.

### Propiedades

**Weber Poliuretano** no contiene plastificantes, por lo que no mancha mármoles u otros revestimientos que se deseen instalar. Excelente adherencia sobre diferentes sustratos y materiales. Alta elasticidad a través del tiempo. Buena resistencia a rayos UV. Buena resistencia a sustancias químicas.

### Colores

Blanco, gris, beige

### Campo de aplicación

- ✓ Juntas de dilatación vertical u horizontal
- ✓ Revestimientos en sustratos lisos y porosos
- ✓ Juntas en puntos de encuentros
- ✓ Conductos de aire acondicionado
- ✓ Interior y exterior

### Presentación

- Cartucho de 300 y 600 ml
- 

### Preparación del adhesivo

1. Cortar la puntera de la pistola de calafateo de acuerdo al ancho de la junta o espacio a sellar.
2. Colocar el cordón de respaldo si fuese necesario, luego aplicar.

### Precauciones

- No usar como relleno de juntas de dilatación en pavimentos de calzadas.
- Aplicar en ambiente ventilado.
- Aplicar dentro de las primeras 24 horas luego de ser abierto.

### Preparación de la superficie

Las zonas a sellar o a adherir deben estar secas y exentas de polvo.

**Nota:** Modo de aplicación según tipo de solución **Solcrom Weber**. Consultar al área técnica

---

### Antecedentes técnicos

- **Densidad a 20° C:** 1,18 g/cm<sup>3</sup>
- **Resistencia a elongación:** Elevada
- **Dureza Shore A (ISO 959 – 3 seg):** 40 ± 5
- **Rendimiento:**
  - Cordón de 5 mm: 24 metros lineales por cada 600 ml
  - Cordón de 10 mm: 6 metros lineales por cada 600 ml
- **Velocidad de fraguado:** 3 – 4 mm/24 h

- Buena resistencia a radiación UV. Cumple con norma ASTM C 920, para poliuretanos de uso exclusivo en edificación

### Almacenamiento

Se recomienda almacenar toda la línea de productos **Weber** en ambiente controlado fuera de sol directo, a temperatura mínima de 5° C y máxima 20° C.

**ADVERTENCIA:** las indicaciones de uso de cada producto, están basadas en pruebas y ensayos seguros. Sin embargo **SOLCROM S.A.** no se hace responsable por los daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago – Chile.

Contacto: +56 22 738 9393

[www.cl.weber](http://www.cl.weber) [www.solcrom.cl](http://www.solcrom.cl)