

Weber Acelerante

Ficha técnica

Descripción

Solución líquida formulada para acelerar el fraguado de morteros, hormigones y mezclas cementicias simples.

Usos

Weber Acelerante es un aditivo acelerante de fraguado que permite mejorar los tiempos de puesta en servicio y minimizar los riesgos de fisuras o daños al trabajar en invierno o en condiciones climáticas frías.

Presentación

- Bidón 4,5lt
- Tineta 18lt
- Tambor: 200lt

Características y ventajas

Weber Acelerante ayuda a reducir los tiempos de secado y a acelerar el desarrollo de la resistencia inicial del hormigón mejorando la productividad en obra. El producto puede ser diluido para ajustar el efecto acelerante a las necesidades específicas de cada obra. Es posible complementar el uso de **weber acelerante** con **weber imperadit** para lograr morteros u hormigones impermeables de fraguado acelerado. Cada producto debe ser diluido en forma independiente antes de agregarlos a la mezcla cementicia.

Preparación de la superficie

El sustrato de hormigón debe estar limpio de polvo sin contaminación superficial y elementos que puedan generar una disminución en la adherencia.

Mezclado

El producto se incorpora directamente a la mezcla de amasado. En caso de requerir una dilución previa, debe hacerse en un recipiente limpio utilizando agua potable y revolver de manera constante antes de aplicar a la mezcla de amasado.

Como datos referencia:

Para hormigón: por cada 100 kilos de cemento se utilizan aproximadamente 5,3 kilos de **weber acelerante** diluido 1:10.

Para morteros: por cada 100 kilos de cemento se utilizan entre 17 y 20 kilos de **weber acelerante** diluido 1:2 aprox.

ADVERTENCIA: las indicaciones de uso de cada producto, están basadas en pruebas y ensayos seguros. Sin embargo WEBER SOLCROM S.A. no se hace responsable por los daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.

Antecedentes técnicos

- Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de elaboración

Manipulación:

Weber Acelerante debe aplicarse a temperaturas superiores a 5°C e inferiores a 30°C y almacenarse bajo condiciones ambientales de temperatura y humedad controladas de 20°C y 75% h.r.

Las herramientas pueden ser limpiadas con agua si el producto aún no ha secado.

- **Este producto debe ser utilizado por personal autorizado**
- **Utilizar siempre guantes, antiparras y elementos de protección personal durante su manipulación. Evite contacto directo.**
- **Mantener fuera del alcance de los niños**
- **No ingerir ni inhalar**

ADVERTENCIA: las indicaciones de uso de cada producto, están basadas en pruebas y ensayos seguros. Sin embargo WEBER SOLCROM S.A. no se hace responsable por los daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.