

# Weber Imperadit®

Ficha técnica

---

## Descripción

Solución líquida diseñada para darle impermeabilidad a mezclas cementicias sin afectar su resistencia ni tiempo de fraguado.

## Usos

**Weber Imperadit®** permite impermeabilizar todo tipo de mezclas cementicias a ser utilizadas en interior o exterior, como cimientos, estanques de agua, asentamiento de albañilería, enlucidos y nivelación de pisos entre otros.

Es un excelente complemento a utilizar con:

- Weber Estucos
- Weber Niveladores
- Weber Morteros básicos / Reparadores

## Características y ventajas

**Weber Imperadit®** obtura los capilares y poros del mortero. Previene filtraciones, migración de agua y mejora la resistencia del mortero a la humedad, salinidad y presión de agua entre otros, sin alterar la resistencia de la mezcla. Es un aditivo inorgánico, por lo que no sufre degradación por acción bacteriana en el tiempo.

**Weber Imperadit®** es un producto seguro y fácil de utilizar pues no contiene solventes.

---

## Curado

Proteger el material en estado fresco evitando el secado prematuro de la superficie. Utilice un método de curado que permita un riego continuo inmediatamente el producto haya endurecido.

Proteger el producto de la acción directa del sol y corrientes de aire.

## Mezclado

**Weber Imperadit** debe diluirse en una proporción 1:10, es decir, 1lt de producto debe diluirse en 10lt de agua. Si la mezcla diluida se incorporará a mezclas cementicias preparadas con arena húmeda, la proporción de agua debe cambiar a 1:6 o 1:8. Recomendamos hacer una mezcla de prueba previa para determinar la dosis de agua a utilizar para lograr la mezcla definitiva.

**ADVERTENCIA:** las indicaciones de uso de cada producto, están basadas en pruebas y ensayos seguros. Sin embargo WEBER SOLCROM S.A. no se hace responsable por los daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.

## Antecedentes técnicos

- Densidad:  $1,06 \pm 0,5 \text{ kg/cm}^3$
- Cumple con las especificaciones de la Norma IRAM 1572.
- Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de elaboración

## Presentación

- *Tineta 18lt*
- *Bidón 4,5lt*
- *Tambor 200lt*

## Manipulación:

**Weber Imperadit®** debe aplicarse a temperaturas superiores a 5°C e inferiores a 30°C y almacenarse bajo condiciones ambientales de temperatura y humedad controladas de 20°C y 75% h.r.

Las herramientas pueden ser limpiadas con agua si el producto aún no ha secado.

- **Este producto debe ser utilizado por personal autorizado**
- **Utilizar siempre guantes, antiparras y elementos de protección personal durante su manipulación. Evite contacto directo.**
- **Mantener fuera del alcance de los niños**
- **No ingerir ni inhalar**

**ADVERTENCIA:** las indicaciones de uso de cada producto, están basadas en pruebas y ensayos seguros. Sin embargo WEBER SOLCROM S.A. no se hace responsable por los daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.