

Fragüe porcelanato

Descripción del producto

Producto en polvo, en base o cemento, potenciado con resinas que le da al fraguado una terminación elástica, lisa, limpia y con propiedades antimicrobianas e hidro-repelente.

Usos

- Formulado para el relleno de canterías de revestimientos porcelánicos.
- Interior y exterior
- Ambientes secos y húmedos

Modo de empleo

Por 1 kilo de frague agregar 400cc de agua hasta obtener una consistencia cremosa. Luego aplicar con fraguador de goma, asegurándose de lograr un buen relleno. Los restos se deben limpiar antes que endurezcan con una esponja.

Características/Ventajas

- Mayor flexibilidad
- Terminación fina
- No se fisura
- Fácil de limpiar
- Resistente a la compresión

Datos del producto

Forma	
Apariencia/Colores	Polvo fino, terminación lisa y elástica. 14 colores disponibles
Presentación	Bolsa 1 kg
Almacenamiento	
Condiciones de almacenamiento/Conservación	15 meses desde su fecha de fabricación, en su envase de origen bien cerrados y no deteriorados. Se recomienda almacenar toda la línea de productos Weber en ambientes controlados fuera de sol directo, a

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

*Solcrom S.A. comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

	temperatura mínima de 5°C y máxima de 20°C
Datos técnicos	
Base química	Cemento
Densidad	
Detalles de aplicación	
Consumo/Dosificación	5-6 m2 por kilo
Condiciones de aplicación/limitaciones	
Temperatura de aplicación	
Temperatura humedad de almacenamiento	Entre 5°C y 25°C
Instrucciones de aplicación	
Mezclado	400cc de agua por kilo
Método de aplicación/herramientas	•Remueva con una espátula el exceso de adhesivo en la cantería. •Preparación del producto: 400cc de agua hasta obtener una pasta cremosa y sin grumos. •Aplicar fragüe con espátula o llana de goma •Remover de inmediato el exceso de fragüe, con la misma espátula. •Esperar a que seque y luego limpiar con una esponja húmeda, después de 24hrs.
Limpieza de herramientas	Abundante agua
Notas de aplicación/Límites	• Se recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad • En caso de contacto con los ojos o piel, lavar con abundante agua • No ingerir • No usar este producto para fraguar porcelanatos contiguos, marcos de puertas o ventanas. En este caso usar sellador acrílico Weber.
Detalles de curado	
Tiempos de secado	24hrs
Nota	Los datos indicados en las fichas de productos están basados en ensayos de laboratorio. Por lo que los datos reales pueden variar según circunstancias observadas en terreno.
Instrucciones de seguridad e higiene	Información referida a la seguridad de uso, manipulación, almacenamiento y la eliminación de productos, el consumidor deberá consultar la hoja de seguridad del producto, la cual contiene datos físicos, ecológico, toxicológicos y otros datos relacionados a la seguridad.
Notas legales	Las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, han sido creadas en base a información de buena fe, según el conocimiento actual y la experiencia de Weber

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

cuando son almacenados, manejados y aplicados correctamente, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo a las recomendaciones de Weber. En terreno, las posibles diferencias respecto a materiales, soportes y condiciones reales del lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información de esta ficha técnica, ni de cualquier recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El aplicador de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Weber se reserva el derecho de cambiar propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes condiciones generales de venta y suministro. Los aplicadores deben de conocer y utilizar la última versión y actualizada de las fichas técnicas, las cuales se pueden conseguir en la página <www.cl.weber>

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.