

# Adhesivo Porcelanato DA polvo

## ADHESIVO EN POLVO (DOBLE ACCIÓN) PARA PORCELANATOS Y CERÁMICOS

### Descripción del producto

WEBER ADHESIVO PORCELANATO del tipo Doble Acción contiene aditivos especiales que hacen que el producto "anclé" eficientemente, adhesivo para instalar revestimientos de alta absorción de agua, como cerámicos de muro brillante, y también en revestimientos de baja absorción, como porcelanatos. WEBER ADHESIVO PORCELANATO es altamente impermeable una vez seco y utilizando la cantidad correcta de agua proporciona una mezcla de alta tixotropía.

### Usos

WEBER ADHESIVO PORCELANATO, está formulado para el pegado de revestimientos de baja absorción de agua (menores a 2%), como porcelanatos y de revestimientos de alta absorción de agua (mayores a 8%), como cerámicos, ambos sobre superficies rígidas como hormigón, estucos y albañilería.

### Características/Ventajas

- Mayor adherencia: Superior a los adhesivos comunes.
- Mayor flexibilidad: Soportar la instalación sobre sustratos sujetos a movimientos como también sobre pisos calefaccionados.
- Mayor tiempo de corrección: Logrando mayor trabajabilidad.
- Excelente fijación inicial: Evitando el deslizamiento de los revestimientos.

### Datos del producto

<b>Forma</b>	
Apariencia/Colores	Polvo fino color gris
Presentación	Saco 25 kg
<b>Almacenamiento</b>	
Condiciones de almacenamiento/Conservación	12 meses, desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados. En local protegido de las heladas y fuertes exposiciones al sol.
<b>Datos técnicos</b>	
Base química	Cementicia
Espesor de aplicación mínimo	2,5 mm ( *En pisos espesor mínimo 5mm)
Espesor de aplicación máximo	15 mm
Medición	Supera norma UNE 12004 supera norma UNE 12002 (adhesivo tipo SI)

**ADVERTENCIA:** Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / [www.cl.weber](http://www.cl.weber)

\*Solcrom S.A. comercializa sus productos mediante marca **weber**.

\*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

Contenido de VOC	0 g/L, según CEPEDQ de la Univ. de Chile
<b>Rendimientos</b>	
Rendimiento	1,8 – 2,0 kg/m <sup>2</sup> , por mm de espesor de aplicación. Los rendimientos son variables, estos dependerán de las condiciones de los sustratos a revestir.
<b>Detalles de aplicación</b>	
Consumo/Dosificación	-Agregar 220 a 240 cc de agua por cada kilo de WEBER ADHESIVO PORCELANATO.
<b>Condiciones de aplicación/limitaciones</b>	
Temperatura de aplicación	Entre 5°C y 30°C
Tiempo de trabajabilidad	90 minutos aproximadamente
Tiempo abierto	20 minutos aproximadamente
<b>Instrucciones de aplicación</b>	
Mezclado	-Mezclar hasta obtener una pasta homogénea y dejar reposar unos 5 minutos.
Método de aplicación/herramientas	<p>-La base de aplicación debe encontrarse limpia, firme y sin restos de aceite, grasa, yeso, membrana de curado o cualquier material que pueda afectar la adherencia.</p> <p>-Utilice llana dentada para la aplicación del adhesivo.</p> <p>-Coloque con la parte lisa de la llana una mano de WEBER ADHESIVO PORCELANATO sobre la superficie, formando un empaste.</p> <p>-Inmediatamente después se debe aplicar el adhesivo con la parte dentada de la llana, deslizándola con una inclinación de 60° aprox. formando estrías rectas en una sola dirección, ya que esto permitirá la salida del aire una vez asentado el revestimiento.</p> <p>-Para la instalación de revestimientos de grandes formatos (superior a 40 x 40 cm) o revestimientos que tengan una pequeña curvatura en el centro, se recomienda utilizar el <b>MÉTODO DE ESTRÍAS CRUZADAS</b>, es decir, se debe aplicar el adhesivo con llana dentada en un sentido en el sustrato y en sentido transversal en la contracara del revestimiento. Utilice este mismo procedimiento si los revestimientos instalados estarán expuestos al agua.</p> <p>-Los revestimientos no se deben colocar a tope, se recomienda dejar una cantería mínima de 3 mm (usando separadores de cantería). Tener en consideración que el</p>

**ADVERTENCIA:** Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / [www.cl.weber](http://www.cl.weber)

\*Solcrom S.A. comercializa sus productos mediante marca **weber**.

\*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

tamaño de las canterías entre revestimientos no rectificadas corresponde al 1% del tamaño de éstas.

-Para complementar una buena instalación se recomienda considerar:

**Juntas de dilatación** cada 4 o 5 metros lineales en pasillos centrales y en plantas abiertas entre 16 a 20 m<sup>2</sup>. Estas juntas deben ser mayor o igual a 10 mm y se rellenan con sello en base a poliuretano.

**Juntas perimetrales** que se deben confeccionar en todos los encuentros piso-muro. Las que posteriormente se disimulan con la colocación del guardapolvo.

#### Limpeza de herramientas

#### Notas de aplicación/Límites

-Para la instalación de revestimientos pétreos, que no son elementos normalizados, utilizar WEBER ADHESIVO PIEDRAS complementado con la utilización del promotor de adherencia 320 PIEDRAS, para generar una adecuada superficie de contacto.

-WEBER ADHESIVO PORCELANTO no debe usarse sobre tabiquería flexible como yeso-cartón y/o fibrocemento. Para este caso, utilice WEBER AC EN POLVO o WEBER ADHESIVO EN PASTA.

-ADHESIVO PORCELANTO no debe ser utilizado sobre superficies de metal, madera, yeso o plástico. (Consulte a nuestra área de Asistencia Técnica).

-No mezclar ADHESIVO PORCELANTO con otro producto, salvo agua.

-Siempre se debe utilizar con llana dentada, no aplicar en puntos.

-Fraguar después de 48 hrs. Utilizar WEBER FRAGÜE.

#### Detalles de curado

Tiempos de secado

48 horas

#### IMPORTANTE:

La gran diversidad de revestimientos cerámicos existentes en el mercado, y en consecuencia, la variedad de absorciones de

**ADVERTENCIA:** Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / [www.cl.weber](http://www.cl.weber)

\*Solcrom S.A. comercializa sus productos mediante marca **weber**.

\*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

	<p>agua de éstas, hacen que este factor sea determinante en el tipo de adhesivo a utilizar. WEBER realiza estos análisis sin costo para nuestros clientes, como también la correspondiente capacitación de personal en terreno.</p>
Nota	<p>Los datos indicados en las fichas de productos están basados en ensayos de laboratorio. Por lo que los datos reales pueden variar según circunstancias observadas en terreno.</p>
Instrucciones de seguridad e higiene	<p>Información referida a la seguridad de uso, manipulación, almacenamiento y la eliminación de productos, el consumidor deberá consultar la hoja de seguridad del producto, la cual contiene datos físicos, ecológico, toxicológicos y otros datos relacionados a la seguridad.</p>
Notas legales	<p>Las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, han sido creadas en base a información de buena fe, según el conocimiento actual y la experiencia de Weber cuando son almacenados, manejados y aplicados correctamente, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo a las recomendaciones de Weber. En terreno, las posibles diferencias respecto a materiales, soportes y condiciones reales del lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información de esta ficha técnica, ni de cualquier recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El aplicador de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Weber se reserva el derecho de cambiar propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes condiciones generales de venta y suministro. Los aplicadores deben de conocer y utilizar la última versión y actualizada de las fichas técnicas, las cuales se pueden conseguir en la página &lt;<a href="http://www.cl.weber">www.cl.weber</a>&gt;</p>

**ADVERTENCIA:** Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / [www.cl.weber](http://www.cl.weber)

\***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

\*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.