

Impermeabilizante flexible resistente (Impercryl flex)

Descripción del producto

Impermeabilizante acrílico, producto en pasta viene listo para su uso. Una vez seco forma una película de gran elasticidad y resistencia al paso del agua y humedad.

Puede ser pintado una vez seco, debe ser usado con agregados finos (tipo arena, cuarzo, etc.) para poder ser revestida o dar una terminación decorativa.

Usos

- Jardineras
- Fundaciones
- Terrazas
- Losas de cubierta
- Otros.

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, húmeda, pero sin agua libre, sin partes sueltas o mal adheridas, y sin restos de aceite o grasas que puedan afectar la adherencia.

Aplicación

- Se debe aplicar una primera mano de imprimación, para esto se debe diluir la en agua, a razón 1:1 (1 parte de imprimante x 1 parte de agua). Y aplicar homogéneamente sobre pisos y muros con una brocha.
- Una vez seca la mano de imprimación aplicar con brocha o rodillo, la aplicación debe ser de un espesor de 2 mm aproximadamente, cuidando de no dejar zonas sin cubrir.
- En zonas de encuentro como esquinas, uniones o rincones, impermeabilizante se debe utilizar combinado con Weber geotextil.
- Aplicar segunda mano de terminación. Se debe espolvorear arena, para que revestimientos o adhesivos posteriores tengan un anclaje efectivo, o una resistencia a la radiación UV, en el caso de techos.

Rendimiento

El rendimiento dependerá de las condiciones e irregularidades del sustrato, como dato práctico el consumo promedio es de: 1,7 – 2,5 kg/m² (2 manos).

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

Datos del producto

Forma	
Densidad	1,3 kg/L
Aspecto	Pasta color blanco
Presentación	Tineta 20 kg Cuñete 100 kg
Almacenamiento	
Condiciones de almacenamiento /Conservación	Se recomienda almacenar toda la línea de productos Weber en ambiente controlado fuera de sol directo, a temperatura mínima de 5° C y máxima 20° C. Las tinetas y sacos pueden ser almacenados verticalmente en hasta 5 unidades.
Duración	6 meses a contar de la fecha de elaboración
Contenido VOC	2,4 gr/lts, según CEPEDQ de la Universidad de Chile.
Condiciones de aplicación	
Temperatura aplicación	5 – 25°C
Temperatura almacenamiento	20°C y 75% h.r.
Nota	Los datos indicados en las fichas de productos están basados en ensayos de laboratorio. Por lo que los datos reales pueden variar según circunstancias observadas en terreno.
Instrucciones de seguridad e higiene	Información referida a la seguridad de uso, manipulación, almacenamiento y la eliminación de productos, el consumidor deberá consultar la hoja de seguridad del producto, la cual contiene datos físicos, ecológico, toxicológicos y otros datos relacionados a la seguridad.
Notas legales	Las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, han sido creadas en base a información de buena fe, según el conocimiento actual y la experiencia de Weber cuando son almacenados, manejados y aplicados correctamente, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo a las recomendaciones de Weber. En terreno, las posibles diferencias respecto a materiales, soportes y condiciones reales del lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información de esta ficha técnica, ni de cualquier recomendación escrita, ni de consejo alguno

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El aplicador de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Weber se reserva el derecho de cambiar propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes condiciones generales de venta y suministro. Los aplicadores deben de conocer y utilizar la última versión y actualizada de las fichas técnicas, las cuales se pueden conseguir en la página www.cl.weber

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.