Mortero de reparación impermeable

weber listo repair

Descripción del producto

Mortero cementicio impermeable, predosificado y listo para su uso, basta sólo la adición de agua para formar una mezcla impermeable, adecuada para reparaciones en sustratos de hormigón y albañilería.

Usos

Weber Listo Repair se utiliza como mortero impermeable en:

- Reparaciones en zonas húmedas, tales como baños y cocinas.
- Reparaciones en piscinas y estanques.
- Reparaciones en albañilerías y rellenos de tensores.
- Relleno de cavidades en muros para cañerías de agua y eléctricas.
- Reparaciones en estucos.

Características/Ventajas

- Mortero impermeable, apto para zonas húmedas.
- Producto predosificado, listo para su uso.
- Tixotrópico y autosoportante.
- Altas resistencias mecánicas.
- Expansión positiva y retracción controlada.
- Calidad uniforme.

Preparación de la superficie

El sustrato debe estar firme y libre de polvo o restos semiadheridos, condición de humedad saturada superficialmente seca, sin agua libre o brillo superficial. Esta condición se debe dar al menos 2 horas antes.

Mezclado

Adicionar entre 4 a 4,5 litros por cada saco. Mezcle solo sacos completos para garantizar las propiedades del producto. Utilice mezclado en forma manual o mecánica. Siempre incorporar al medio de revoltura el agua y luego la parte seca gradualmente y mezcle hasta lograr homogeneidad total sin grumos.

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Direccion: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

*__Solcrom S.A.__ comercializa sus productos mediante marca **weber.**
*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

Aplicación

El producto debe colocarse con llana o espátula, asegurando que la primera capa quede adherida al sustrato, luego es posible realizar el relleno hasta el punto deseado.

Curado

Proteger el material en estado fresco si este queda a la intemperie, para ello se debe utilizar algún método de curado vía húmeda por un plazo de 7 días.

Nota: Modo de aplicación según tipo de solución Weber. Consultar al área técnica.

Datos del producto

Forma	
Apariencia/Colores	Polvo color gris
Presentación	Saco 25 kg
Almacenamiento	
Condiciones de almacenamiento/Conservación	Se recomienda almacenar toda la línea de productos Weber en ambiente controlado fuera de sol directo, a temperatura mínima de 5º C y máxima 20º C. Las tinetas y sacos pueden ser almacenados verticalmente en hasta 5 unidades.
Datos técnicos	
Base química	Cementicia
Proporción de la mezcla	4 a 4,5 L por cada saco
Resistencia a compresión 1 día	5 MPa (ASTM C-109)
Resistencia a compresión 28 días	20 MPa (ASTM C-109)
Duración	12 meses a contar de la fecha de elaboración
Detalles de aplicación	
Rendimiento	12 L de mortero, validar rendimiento real en terreno.
Potlife	45 minutos a 20°C
Tiempo fraguado inicial	1 h
Tiempo fraguado final	6 h
Condiciones de aplicación/limitaciones	
Temperatura de aplicación	5 – 30°C
Temperatura del soporte	5 – 30°C
Nota	Los datos indicados en las fichas de productos están basados en ensayos de laboratorio. Por lo que los datos reales pueden variar según circunstancias observadas en terreno.
Instrucciones de seguridad e higiene	Información referida a la seguridad de uso, manipulación, almacenamiento y la eliminación de

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Direccion: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber
*__Solcrom S.A.__ comercializa sus productos mediante marca **weber.**
*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

	productos, el consumidor deberá consultar la hoja de seguridad del producto, la cual contiene datos físicos, ecológico, toxicológicos y otros datos relacionados a la seguridad.
Notas legales	Las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, han sido creadas en base a información de buena fe, según el conocimiento actual y la experiencia de Weber cuando son almacenados, manejados y aplicados correctamente, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo a las recomendaciones de Weber. En terreno, las posibles diferencias respecto a materiales, soportes y condiciones reales del lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información de esta ficha técnica, ni de cualquier recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El aplicador de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Weber se reserva el derecho de cambiar propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes condiciones generales de venta y suministro. Los aplicadores deben de conocer y utilizar la última versión y actualizada de las fichas técnicas, las cuales se pueden conseguir en la página <www.cl.weber>

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Direccion: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

*__Solcrom S.A.__ comercializa sus productos mediante marca **weber.**

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.