

Adhesivo E.I.F.S

pasta pro

(Antes weber pasta pro)



Descripción del producto

Es una pasta, con alto contenido de polímeros resistentes a la alcalinidad, que mezclada con cemento genera un adhesivo de gran plasticidad para ser utilizado en sistemas de aislación térmica exterior, tipo EIFS, SATE, y para soluciones de fachada sobre placas para exterior conocido como Direct Applied

Usos

Se puede ser utilizada sobre:

- Fibrocemento.
- OSB y Paneles tipo SIP. (previa aplicación de promotor de adherencia PromoBond EIFS).
- Placas especializadas.
- Poliestireno expandido de alta densidad.
- Lana Mineral o de vidrio de alta densidad (superior a 90kg/m³)
- Hormigón.
- Estuco.
- Albañilería.

Características/Ventajas

- Permeable al vapor de agua.
- Flexible.
- Perfecta adherencia.

Datos del producto

Forma	
Apariencia/Colores	Pasta amarillenta con áridos muy finos negros y rubios
Presentación	Tineta 25 kg
Almacenamiento	
Condiciones de almacenamiento/Conservación	6 meses, desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados. En local protegido de las heladas y fuertes exposiciones al sol.
Datos técnicos	
Base química	Acrílica
Densidad	1,5 ± 0,5 kg/dm ³
T° y humedad de almacenamiento	>20° y 75% h.r.

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

*Solcrom S.A. comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

Resistencia a la tracción sobre poliestireno expandido de 20kg/m ³	>0,15 MPa
---	-----------

Información del sistema

Estructura del sistema

Agregar cemento 17 kg por tineta de 25 kg*.

Mezclar hasta obtener una pasta homogénea.

La base de aplicación debe encontrarse limpia, firme y sin restos de aceite, grasa, yeso, membrana de curado o cualquier material que pueda afectar la adherencia.

Puede usarse como mortero adhesivo flexible como en solución anti-fisuras en la renovación de fachadas dejado embebida malla de fibra de vidrio Premium.

Como regularizador de placas aislantes, tras la adhesión de las placas aislantes al sustrato se usará el adhesivo EIFS pasta pro en dos capas dejando embebida la malla de fibra de vidrio orange Premium de la siguiente manera:



Detalles de aplicación

Consumo/Rendimiento

En solución EIFS (pegado de plancha, y dos capas de enlucido) 4,8m² por tineta aprox. Rendimiento podrá sufrir variaciones dependiendo del tipo de sustrato e irregularidades del mismo. Rendimiento es referencial obtenido en laboratorio bajo optimas circunstancias de humedad, temperatura y calidad del sustrato

Condiciones de aplicación/limitaciones

Temperatura de aplicación	Entre 8°C y 30°C
Temperatura del soporte	Entre 8°C y 25°C

Instrucciones de aplicación

Mezclado	Solo añadir cemento a temperatura ambiente
Método de aplicación/herramientas	Por medios mecánico / Agitador o taladro con revolvedor superior a 700W
Limpieza de herramientas	Agua
Notas de aplicación/Límites	Mantener fuera del alcance de los niños. No agregar otros materiales, salvo agua. Se recomienda el uso de guantes y lentes protectores. No eliminar restos de Weber Base Coat por el alcantarillado público. Este sistema no es aplicable en sustratos de madera. No ingerir. No aplicar sin proteger del sol directo o viento.

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

*Solcrom S.A. comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

Notas de aplicación/Límites	En exteriores, no aplicar sobre superficies horizontales o inclinadas expuestas al agua de lluvia. No aplicar sobre soportes con humedad permanente o en zonas con riesgo de estancamiento de agua. No aplicar sobre yeso, superficies de metal, plástico y materiales de poca resistencia mecánica. No aplicar con riesgo de heladas o lluvias, o fuerte viento.
Detalles de curado	
Tiempos de secado	24hrs. entre capas
Nota	Los datos indicados en las fichas de productos están basados en ensayos de laboratorio. Por lo que los datos reales pueden variar según circunstancias observadas en terreno.
Instrucciones de seguridad e higiene	Información referida a la seguridad de uso, manipulación, almacenamiento y la eliminación de productos, el consumidor deberá consultar la hoja de seguridad del producto, la cual contiene datos físicos, ecológico, toxicológicos y otros datos relacionados a la seguridad.
Notas legales	Las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, han sido creadas en base a información de buena fe, según el conocimiento actual y la experiencia de Weber cuando son almacenados, manejados y aplicados correctamente, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo a las recomendaciones de Weber. En terreno, las posibles diferencias respecto a materiales, soportes y condiciones reales del lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información de esta ficha técnica, ni de cualquier recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El aplicador de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Weber se reserva el derecho de cambiar propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes condiciones generales de venta y suministro. Los aplicadores deben de conocer y utilizar la última versión y actualizada de las fichas técnicas, las cuales se pueden conseguir en la página < www.cl.weber >

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.