

Textura fachadas y muros

Revestimiento acrílico texturado coloreado para terminaciones de fachada
(Antes weber textura)



Descripción del producto

Pasta acrílica elastomérica coloreada con acabado granular medio o fino, de gran adherencia y consistencia plástica, usada para revestir y dar acabado final a muros exteriores. Su textura y amplia gama de coloración deja un acabado agradable a la vista. Se aplica como terminación sobre los adhesivos correspondientes de la línea EIFS y Direct Applied (soluciones directas en sustratos flexibles).

Usos

Puede ser ocupado sobre diferentes tipos de sustratos estuco tradicional, hormigón, y base coat, pasta pro, maquillaje murocem, tanto en exteriores e interiores, yeso y placas de yeso-cartón en interiores previa imprimación del sustrato con pintura de fondeo y aparejo tipo primer de weber.

Capa final sobre pinturas y revestimientos sintéticos antiguos en rehabilitación, siempre que estén en buen estado y bien adheridos a su soporte.

Sobre terminación sobre sustratos de mortero adhesivo aislación térmica EIFS base coat, pega EIFS y pasta pro en los sistemas weber EIFS

Características/Ventajas

- Flexible
- Resistente a la abrasión
- Baja absorción de H₂O
- Colores estables
- Permeable al vapor
- Fácil aplicación

Datos del producto

Forma	
Apariencia/Colores	Pasta granular/Según carta de color spectrum weber
Presentación	Tineta 25 kg

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

*Solcrom S.A. comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento/Conservación	24 meses, desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados. En local protegido de las heladas y fuertes exposiciones al sol y a temperaturas inferiores de 5°C.
--	--

Datos técnicos

Base química	Resinas acrílicas, cargas minerales, pigmentos estables a UV, fungicidas y aditivos especiales
Densidad	1,79 ± kg/L
Aspecto	Pasta de color texturada.
Tipos de grano	Fino: 0,0 a 1,5 mm diámetro aprox Normal: 0,9 a 2,5 mm de diámetro aprox
Aplicación	Una mano
Condiciones de secado	20 °C y 60 % H.R
Secado al tacto	1 a 3 horas 20°C y 75% H.R.
Secado final	5 a 7 días
Rendimiento grano fino	8 a 9,5 m² por tineta de 25 kg
Rendimiento grano Normal	7 a 9 m² por tineta de 25 kg Rendimientos calculados en base a una aplicación de laboratorio con un espesor mínimo de aplicación, por lo que el consumo de producto puede variar según terminación deseada en obra.

Información del sistema

Estructura del sistema	Antes de ser aplicado, debe ser homogenizado mediante utilización de herramienta mecánico tipo taladro y paleta mezcladora. Este trabajo debe ser realizado hasta lograr un color homogéneo en el cual no se visualicen pigmentos dispersos. No se puede realizar este trabajo mezclando de manera manual. La texturas fachadas y muros se deben aplicar con los adhesivos previos completamente secos. Se recomienda la aplicación de un primer o Cover como pintura lisa de aparejo antes de aplicación de TEXTURA; con esto se minimiza el potencial aparición de puntos de contraste en lo fachado. La aplicación se realiza con llana metálica inoxidable; esta se debe repartir de manera homogénea en su espesor, avanzando unidireccionalmente en un solo sentido y realizando aplicación por paños (con esto se busca evitar traslapes de grano húmedo sobre grano seco, entre monos de aplicación). Al unísono con la incorporación de textura se recomienda ir
------------------------	---

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

platachando el producto con frotación circular o según se estime conveniente de acuerdo al diseño final que se requiero como resultado; este trabajo debe realizarse de manera tal que el producto cubra totalmente el sustrato. No se recomienda aplicar texturas fachadas y muros sobre uno copa anterior del mismo producto, pero de tono distinto, debido o que se puede inducir una modificación o las pigmentaciones de ambos copas, resultando tonos / colores indeseados. No se debe aplomar, rellenar y/o realizar otro trabajo similar.

Detalles de aplicación

Consumo/Dosificación 2 a 3 kg por m²

Condiciones de aplicación/limitaciones

Temperatura de aplicación 10 a 30° C y un máximo de 85% H.R

Temperatura del soporte 10 a 30° C

Instrucciones de aplicación

Mezclado Debe homogeneizarse la pasta antes de aplicar

Método de aplicación/herramientas Llama metálica /Proyectable

Limpieza de herramientas Agua limpia

Notas de aplicación/Límites
 No aplicar con lluvias o heladas, con exposición directa al sol o fuerte viento ni en soportes húmedos.
 No aplicar sobre superficies horizontales o inclinadas sin estar protegidas de la lluvia, transitables o con agua estancada
 No aplicar sobre materiales de poca resistencia mecánica.
 No aplicar como terminación transitable de piso.
 Mantener fuera del alcance de los niños.
 Se recomienda el uso de guantes y lentes protectores.
 No ingerir.
 No eliminar restos de producto por el alcantarillado público

Detalles de curado

Tiempos de secado
 Tiempo de platachado 10 - 20 minutos
 Tiempo de secado al tacto 2 - 3 horas
 Tiempo de secado 12 - 24 horas
 Tiempo de secado total 5 a 7 días

Nota Los datos indicados en las fichas de productos están basados en ensayos de laboratorio. Por lo que los datos reales pueden variar según circunstancias observadas en terreno.

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa - Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

Instrucciones de seguridad e higiene	Información referida a la seguridad de uso, manipulación, almacenamiento y la eliminación de productos, el consumidor deberá consultar la hoja de seguridad del producto, la cual contiene datos físicos, ecológico, toxicológicos y otros datos relacionados a la seguridad.
Notas legales	Las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, han sido creadas en base a información de buena fe, según el conocimiento actual y la experiencia de Weber cuando son almacenados, manejados y aplicados correctamente, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo a las recomendaciones de Weber. En terreno, las posibles diferencias respecto a materiales, soportes y condiciones reales del lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información de esta ficha técnica, ni de cualquier recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El aplicador de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Weber se reserva el derecho de cambiar propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes condiciones generales de venta y suministro. Los aplicadores deben de conocer y utilizar la última versión y actualizada de las fichas técnicas, las cuales se pueden conseguir en la página <www.cl.weber>

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.