Pegamento Porcelanato Doble Acción

PEGAMENTO EN POLVO (DOBLE ACCIÓN) PARA PORCELANATOS Y CERÁMICOS

Descripción del producto

Pegamento para porcelanato del tipo Doble Acción contiene aditivos especiales que hacen que el producto "ancle" eficientemente, pegamento para instalar revestimientos de alta absorción de agua, como cerámicos de muro brillante, y también en revestimientos de baja absorción, como porcelanatos, es altamente impermeable una vez seco y utilizando la cantidad correcta de agua proporciona una mezcla de alta tixotropía.

Usos

Formulado para el pegado de revestimientos de baja absorción de agua (menores a 2%), como porcelanatos y de revestimientos de alta absorción de agua (mayores a 8%), como cerámicos, ambos sobre superficies rígidas como hormigón, estucos y albañilería.

Características/Ventajas

- Mayor adherencia: Superior a los pegamentos comunes.
- Mayor flexibilidad: Soportar la instalación sobre sustratos sujetos a movimientos como también sobre pisos calefaccionados, formatos hasta 60x60 o tamaño similar.
- Mayor tiempo de corrección: Logrando mayor trabajabilidad.
- Excelente fijación inicial: Evitando el deslizamiento de los revestimientos.

Datos del producto

Forma	
Apariencia/Colores	Polvo fino color gris
Presentación	Saco 25 kg
Almacenamiento	
Condiciones de almacenamiento/Conservación	12 meses, desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados. En local protegido de las heladas y fuertes exposiciones al sol.
Datos técnicos	
Base química	Cementicia
Espesor de aplicación mínimo	2,5 mm (*En pisos espesor mínimo 5mm)
Espesor de aplicación máximo	15 mm
Medición	Supera norma UNE 12004 supera norma UNE 12002 (adhesivo tipo S1)
Contenido de VOC	0 g/L, según CEPEDEQ de la Univ. de Chile

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Direccion: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

*__Solcrom S.A.__ comercializa sus productos mediante marca **weber.**
*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

Rendimientos	
Rendimiento	1,8 – 2,0 kg/m², por mm de espesor de aplicación. Los rendimientos son variables, estos dependerán de las condiciones de los sustratos a revestir.
Detalles de aplicación	
Dosificación	-Agregar 220 a 240 cc de agua por cada kilo de WEBER PEGAMENTO PORCELANATO.
Condiciones de aplicación/limitaciones	
Temperatura de aplicación	Entre 5ºC y 30ºC
Tiempo de trabajabilidad	90 minutos aproximadamente
Tiempo abierto	20 minutos aproximadamente
Instrucciones de aplicación	
Mezclado	-Mezclar hasta obtener una pasta homogénea y dejar reposar unos 5 minutos.
Método de aplicación/herramientas	-La base de aplicación debe encontrarse limpia, firme y sin restos de aceite, grasa, yeso, membrana de curado o cualquier material que pueda afectar la adherencia. -Utilice llana dentada para la aplicación del adhesivo. -Coloque con la parte lisa de la llana una mano de WEBER PEGAMENTO PORCELANATO DOBLE ACCIÓN sobre la superficie, formando un empaste. -Inmediatamente después se debe aplicar el pegamento con la parte dentada de la llana, deslizándola con una inclinación de 60º aprox. formando estrías rectas en una sola dirección, ya que esto permitirá la salida del aire una vez asentado el revestimiento. -Para la instalación de revestimientos de grandes formatos (superior a 40 x 40 cm) o revestimientos que tengan una pequeña curvatura en el centro, se recomienda utilizar el MÉTODO DE ESTRÍAS CRUZADAS, es decir, se debe aplicar el pegamento con llana dentada en un sentido en el sustrato y en sentido transversal en la contracara del revestimiento. Utilice este mismo procedimiento si los revestimientos instalados estarán expuestos al agua. -Los revestimientos no se deben colocar a tope, se recomienda dejar una cantería mínima de 3 mm (usando separadores de cantería). Tener en consideración que el

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

	tamaño de las canterías entre revestimientos no rectificados corresponde al 1% del tamaño de éstas. -Para complementar una buena instalación se recomienda considerar: **Juntas de dilatación** cada 4 o 5 metros lineales en pasillos centrales y en plantas abiertas entre 16 a 20 m^2. Estas juntas deben ser mayor o igual a 10 mm y se rellenan con sello en base a poliuretano. **Juntas perimetrales** que se deben confeccionar en todos los encuentros piso-muro. Las que posteriormente se disimulan con la colocación del guardapolvo.
Notas de aplicación/Límites	-Para la instalación de revestimientos pétreos, que no son elementos normalizados, utilizar WEBER PEGAMENTO REVESTIMIENTOS PESADOS complementado con la utilización del promotor de adherencia WEBER 320 PIEDRAS, para generar una adecuada superficie de contacto. -WEBER PEGAMENTO PORCELANTO DOBLE ACCIÓN no debe usarse sobre tabiquería flexible como yeso-cartón y/o fibrocemento. Para este caso, utilice WEBER PEGAMENTO AC EN POLVO o WEBER PEGAMENTO DA EN PASTA. -No debe ser utilizado sobre superficies de metal, madera, yeso o plástico. (Consulte a nuestra área de Asistencia Técnica). -No mezclar WEBER PEGAMENTO PORCELANATO DOBLE ACCIÓN con otro producto, salvo agua. -Siempre se debe utilizar con llana dentada, no aplicar en puntos. -Fraguar después de 48 hrs. Utilizar WEBER FRAGÜE.
Detalles de curado	
Tiempos de secado	48 horas dependiendo de las condiciones climáticas.

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Direccion: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

*__Solcrom S.A.__ comercializa sus productos mediante marca **weber.**
*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

	IMPORTANTE: La gran diversidad de revestimientos cerámicos existentes en el mercado, y en consecuencia, la variedad de absorciones de agua de éstas, hacen que este factor sea determinante en el tipo de pegamento a utilizar. WEBER realiza estos análisis sin costo para nuestros clientes, como también la correspondiente capacitación de personal en terreno.
Nota	Los datos indicados en las fichas de productos están basados en ensayos de laboratorio. Por lo que los datos reales pueden variar según circunstancias observadas en terreno.
Instrucciones de seguridad e higiene	Información referida a la seguridad de uso, manipulación, almacenamiento y la eliminación de productos, el consumidor deberá consultar la hoja de seguridad del producto, la cual contiene datos físicos, ecológico, toxicológicos y otros datos relacionados a la seguridad.
Notas legales	Las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, han sido creadas en base a información de buena fe, según el conocimiento actual y la experiencia de Weber cuando son almacenados, manejados y aplicados correctamente, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo a las recomendaciones de Weber. En terreno, las posibles diferencias respecto a materiales, soportes y condiciones reales del lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información de esta ficha técnica, ni de cualquier recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El aplicador de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Weber se reserva el derecho de cambiar propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes condiciones generales de venta y suministro. Los aplicadores deben de conocer y utilizar la última versión y actualizada de las fichas técnicas, las cuales se pueden conseguir en la página <www.cl.weber>

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Direccion: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

*__Solcrom S.A.__ comercializa sus productos mediante marca **weber.**
*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.