

Pegamento Piso Sobre Piso

PEGAMENTO EN POLVO PARA RENOVACIÓN DE PISO EXISTENTE.

Descripción del producto

Pegamento que permite renovar y rehabilitar un piso en menor tiempo. Para la instalación de cerámica sobre cerámica, porcelanato sobre cerámica, porcelanato sobre Porcelanato y revestimientos sobre baldosas. Las propiedades de este pegamento lo transforman en una solución: la renovación no solo es cuestión de un día, sino que además se evita el picado y retiro de la instalación anterior, resultando una obra limpia y rápida, Aplicable solo para sustratos rígidos.

Usos

WEBER PEGAMENTO PISO SOBRE PISO, está formulado para el pegado de revestimientos de baja absorción de agua (menores a 2%), como porcelanatos y de revestimientos de alta absorción de agua (mayores a 8%), como cerámicos.

Características/Ventajas

- Mayor adherencia
- Rápida puesta en servicio
- Alta flexibilidad
- Excelente fijación inicial

Datos del producto

Forma	
Apariencia/Colores	Polvo color gris
Presentación	Saco 25 kg
Almacenamiento	
Condiciones de almacenamiento/Conservación	12 meses, desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados. En local protegido de las heladas y fuertes exposiciones al sol.
Datos técnicos	
Base química	Cementicia
Espesor de aplicación mínimo	5 mm
Espesor de aplicación máximo	15 mm
Medición	Supera norma NCh 2471
Contenido de VOC	0 g/L, según CEPEDEQ de la Univ. de Chile

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

*Solcrom S.A. comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

Rendimientos	
Rendimiento	1,8 – 2,0 kg/m ² , por mm de espesor de aplicación. Los rendimientos son variables, estos dependerán de las condiciones de los sustratos a revestir.
Detalles de aplicación	
Consumo/Dosificación	Agregar 220 a 240 cc de agua por cada kilo de Weber Pegamento Piso sobre Piso. Mezclar hasta obtener una pasta homogénea.
Condiciones de aplicación/limitaciones	
Temperatura de aplicación	Entre 5°C y 30°C
Tiempo de trabajabilidad	90 minutos aproximadamente
Tiempo abierto	20 minutos aproximadamente
Instrucciones de aplicación	
Mezclado	Antes de la instalación es importante: -Regularidad: Buscar la mejor planeidad. -Limpieza: Se debe quitar restos de ceras, grasas y cualquier elemento que pueda alterar la adherencia. Se sugiere utilizar solventes tipo mineral para la limpieza de los sustratos previo la colocación del nuevo revestimiento. Importante mantener ventilada el sector mientras se realiza la limpieza. Por ningún motivo utilizar ácido muriático para la limpieza. -Resistencia: Verificar la firmeza del piso existente antes de instalar -Importante tener en cuenta rebajar puertas al renovar con piso sobre piso.
Método de aplicación/herramientas	-Para la instalación de revestimientos de grandes formatos (superior a 40 x 40 cm) o revestimientos que tengan una pequeña curvatura en el centro, se recomienda utilizar el <u>MÉTODO DE ESTRÍAS CRUZADAS</u>, es decir, se debe aplicar el pegamento con llana dentada en un sentido en el sustrato y en sentido transversal en la contracara del revestimiento. Utilice este mismo procedimiento si los revestimientos instalados estarán expuestos al agua. -Los revestimientos no se deben colocar a tope, se recomienda dejar una cantería mínima de 3 mm (usando separadores de cantería). Tener en consideración que el tamaño de las canterías entre revestimientos no rectificadas corresponde al 1% del tamaño de éstas.

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

*Solcrom S.A. comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

-Para complementar una buena instalación se recomienda considerar:

Juntas de dilatación cada 4 o 5 metros lineales en pasillos centrales y en plantas abiertas entre 16 a 20 m². Estas juntas deben ser mayor o igual a 10 mm y se rellenan con sello en base a poliuretano.

Juntas perimetrales que se deben confeccionar en todos los encuentros piso-muro. Las que posteriormente se disimulan con la colocación del guardapolvo.

Limpieza de herramientas

Notas de aplicación/Límites

- No agregar otros materiales, salvo agua.
- Se recomienda fraguar después de 48 horas. Utilice Weber Fragué.
- Utilizar llana dentada siempre, no aplicar en puntos.
- No utilizar sobre superficies de metal, madera, yeso o plástico.
- Se recomienda almacenar toda la línea de productos Weber en ambiente controlado fuera de sol directo, a temperatura mínima de 5° C y máxima 20° C. Las tinetas y sacos pueden ser almacenados verticalmente en hasta 5 unidades.

Detalles de curado

Tiempos de secado

48 horas dependiendo de las condiciones climáticas.

IMPORTANTE:

La gran diversidad de revestimientos cerámicos existentes en el mercado, y en consecuencia, la variedad de absorciones de agua de éstas, hacen que este factor sea determinante en el tipo de pegamento a utilizar. WEBER realiza estos análisis sin costo para nuestros clientes, como también la correspondiente capacitación de personal en terreno.

Nota

Los datos indicados en las fichas de productos están basados en ensayos de laboratorio. Por lo que los datos reales pueden variar según circunstancias observadas en terreno.

Instrucciones de seguridad e higiene

Información referida a la seguridad de uso, manipulación, almacenamiento y la eliminación de productos, el consumidor deberá consultar la hoja de seguridad del

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

Notas legales

producto, la cual contiene datos físicos, ecológico, toxicológicos y otros datos relacionados a la seguridad.

Las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, han sido creadas en base a información de buena fe, según el conocimiento actual y la experiencia de Weber cuando son almacenados, manejados y aplicados correctamente, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo a las recomendaciones de Weber. En terreno, las posibles diferencias respecto a materiales, soportes y condiciones reales del lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información de esta ficha técnica, ni de cualquier recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El aplicador de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Weber se reserva el derecho de cambiar propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes condiciones generales de venta y suministro. Los aplicadores deben de conocer y utilizar la última versión y actualizada de las fichas técnicas, las cuales se pueden conseguir en la página <www.cl.weber>

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.