



Pegamento AC polvo gris

PEGAMENTO EN POLVO COLOR GRIS, FLEXIBLE PARA
 PORCELANATOS Y CERÁMICAS
 SACO 24,5 KG – QUI 1203

Descripción del producto

Pegamento AC en polvo gris, **contiene aditivos especiales que hacen que el producto “ancla”** eficientemente. Está formulado para la instalación de cerámicos y porcelanatos en muros.

Usos

Formulado para el pegado de cerámicas y porcelanatos hasta 80x80 en muros rígidos, como hormigón, estuco, albañilería, etc. o flexibles como placas de fibrocemento Superborad (base cerámica), yeso-cartón, **placas de fibrocemento normales (espesor \geq 8 mm)**. Para uso en interior y exterior.

Recomendado para instalación de cerámicas en piscinas.

Para instalación en muros exteriores solo hasta 1 piso de altura.

Características/Ventajas

- Altamente adherente
- Bajo deslizamiento
- Fácil y rápida colocación
- Excelente fijación inicial
- Mayor trabajabilidad

Datos del producto

Forma	
Apariencia/Colores	Polvo color blanco invierno
Presentación	Saco 24,5 kg
Almacenamiento	
Condiciones de almacenamiento/Conservación	12 meses, desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados. En local protegido de las heladas y fuertes exposiciones al sol.
Datos técnicos	
Base química	Cementicia
Espesor de aplicación mínimo	2,5 mm
Espesor de aplicación máximo	15 mm
Medición	Supera norma UNE 12004, supera norma UNE 12002
Contenido de VOC	0 g/L, según CEPEDEQ de la Univ. de Chile

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

Rendimientos	
Rendimiento	1,6 – 1,7kg/m ² , por mm de espesor de aplicación. Los rendimientos son variables, estos dependerán de las condiciones de los sustratos a revestir.
Detalles de aplicación	
Dosificación	Agregar 310-330cc de agua por cada kilo de Pegamento AC polvo gris.
Condiciones de aplicación/limitaciones	
Temperatura de aplicación	Entre 5°C y 30°C
Tiempo de trabajabilidad	90 minutos aproximadamente
Tiempo abierto	30 minutos aproximadamente
Instrucciones de aplicación	
Mezclado	Mezclar hasta obtener una pasta homogénea y dejar reposar unos minutos.
Método de aplicación/herramientas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La base de aplicación debe encontrarse limpia, firme y sin restos de aceite, grasa, yeso o cualquier material que pueda actuar como desmoldante. ▪ Utilice llana dentada para la aplicación del pegamento. ▪ Coloque con la parte lisa de la llana una mano de AC polvo blanco sobre la superficie, formando un empaste ▪ Inmediatamente después se debe aplicar el adhesivo con la parte dentada de la llana, deslizándola con una inclinación de 60º aprox. Formando estrías rectas en una sola dirección ya que esto permitirá la salida de aire una vez asentado el revestimiento. ▪ Para la instalación de revestimientos de grandes formatos (superior a 40x40) o palmetas que tengan una pequeña curvatura en el centro se recomienda utilizar el método de estrías cruzadas, es decir, se debe aplicar el pegamento con llana dentada en un sentido en el sustrato y en sentido transversal en la contracara del revestimiento. ▪ Utilice este mismo procedimiento si los revestimientos instalados estarán expuestos al agua. ▪ Los revestimientos no se deben colorar a tope, se recomienda dejar una cantería mínima de 3mm (usando separadores de cantería). Tener en consideración que el tamaño de las canterías entre cerámicas debiese corresponder al 1% del tamaño de estas.

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

Notas de aplicación/Límites	<ul style="list-style-type: none"> ▪ AC polvo gris se debe aplicar solo en muros. ▪ No dejar al alcance de los niños ▪ No se deben mojar previamente los revestimientos. ▪ No agregar otros materiales al producto ▪ El espesor de la placa de fibrocemento superboard (base cerámica) debe ser > o igual 6mm. ▪ AC polvo gris no es inflamable ni toxico.
Detalles de curado	
Tiempos de secado	<p>48 horas dependiendo de las condiciones climáticas.</p> <p>IMPORTANTE: La gran diversidad de revestimientos cerámicos existentes en el mercado, y en consecuencia, la variedad de absorciones de agua de éstas, hacen que este Factor sea determinante en el tipo de pegamento a utilizar. Weber realiza estos análisis sin costo para nuestros clientes, como también la correspondiente capacitación de personal en terreno.</p>
Nota	Los datos indicados en las fichas de productos están basados en ensayos de laboratorio. Por lo que los datos reales pueden variar según circunstancias observadas en terreno.
Instrucciones de seguridad e higiene	Información referida a la seguridad de uso, manipulación, almacenamiento y la eliminación de productos, el consumidor deberá consultar la hoja de seguridad del producto, la cual contiene datos físicos, ecológico, toxicológicos y otros datos relacionados a la seguridad.
Notas legales	Las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, han sido creadas en base a información de buena fe, según el conocimiento actual y la experiencia de Weber cuando son almacenados, manejados y aplicados correctamente, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo a las recomendaciones de Weber. En terreno, las posibles diferencias respecto a materiales, soportes y condiciones reales del lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información de esta ficha técnica, ni de cualquier recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El aplicador de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Weber se reserva el derecho de cambiar propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes condiciones generales de venta y suministro. Los aplicadores deben de conocer y utilizar la última versión y actualizada de las

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

fichas técnicas, las cuales se pueden conseguir en la página <www.cl.weber>

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.