Nivelador MIX-A yeso

Descripción del producto

Mortero predosificado base yeso de color blanco, al ser mezclado con agua, forma una pasta de consistencia plástica de fácil aplicación. MIX-A se puede usar sólo en interiores, se comporta adecuadamente en pisos calefaccionados por losa radiante, ya que su alto contenido de polímeros lo hace resistente a los ciclos de frío – calor. MIX-A, aplicado en pisos, está apto para tránsito liviano a los 40 minutos, aproximado. Depende de las condiciones climáticas y espesor de mortero utilizado.

Usos

• La superficie de aplicación debe estar limpia, sin partes sueltas y sin restos de aceite o grasa que puedan actuar como desmoldante. Es recomendable saturar de agua la superficie previa colocación de MIX-A, teniendo la precaución de no dejar agua libre.

• En un recipiente limpio mezclar el contenido del saco con 8 litros de agua limpia, revolver hasta lograr una consistencia cremosa y aplicar sobre la superficie inmediatamente. Una vez terminada la aplicación, se debe proteger de los rayos directos del sol y de corrientes de aire.

• A lo largo del perímetro y pilares es conveniente la incorporación de un material flexible para generar dilatación en todos los encuentros muro/ piso. Este material puede ser un poliestireno expandido de 10 mm de espesor.

• Para la instalación de Mix A, se debe considerar lo siguiente:

- Juntas Perimetrales: En todos los encuentros muro/ piso es conveniente la incorporación de un material flexible para generar dilatación. Este material puede ser un poliestireno expandido de 10 mm de espesor.
- Juntas de Dilatación: Para las nivelaciones los paños no deben superar los 9 m². Se deben confeccionar juntas de dilatación, las que posteriormente se tratarán con un sello flexible (Weber Poliuretano).

• Una vez instalado MIX – A no requiere curado.

Características/ Ventajas

- Ideal para lozas afinadas
- Terminación extra fina
- Alta adherencia

Datos del producto

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Direccion: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

*__Solcrom S.A.__ comercializa sus productos mediante marca **weber.**
*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

Forma	
Apariencia/Colores	Polvo fino color blanco
Presentación	Saco 20 kg
Almacenamiento	
Condiciones de almacenamiento/Conservación	6 meses a contar desde la fecha de elaboración, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados. En local protegido de las heladas y fuertes exposiciones al sol.
Datos técnicos	
Base química	Yeso
Densidad	1,4 kg/L
Resistencia a compresión 28 días	66 kgf/cm²
Resistencia a flexión 28 días	17 kgf/cm²
Resistencia a la adherencia 28 días	0.38 N/mm²
Información del sistema	
Estructura del sistema	
Detalles de aplicación	
Consumo/Dosificación	Un saco de 20 kg., preparado con agua, ocupa un volumen de 15,5 L., por lo que el rendimiento dependerá del volumen a cubrir
Condiciones de aplicación/limitaciones	
Temperatura de aplicación	
Temperatura Humedad de almacenamiento	20ºC y 75% h.r.
Instrucciones de aplicación	
Mezclado	En un recipiente limpio mezclar el contenido del saco con 8 litros de agua limpia, revolver hasta lograr una consistencia cremosa y aplicar sobre la superficie inmediatamente
Método de aplicación/herramientas	No agregar otros materiales al producto, salvo agua.
Limpieza de herramientas	
Notas de aplicación/Límites	• Nivelación de pisos en espesores entre 0 y 20 mm. • Afinado de pisos previo a la colocación de alfombras, pisos platicos y flotantes. • Sobre pisos afinados con MIX A, no se debe colocar cerámicas, porcelanatos o revestimientos pétreos. • Uso sólo interior. • Es importante tener las precauciones normales de curado para un trabajo de estas características. • Las superficies retapadas y/o niveladas se deberán proteger de las corrientes de aire, así como de la exposición directa al sol.

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Direccion: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber.
*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

Detalles de curado	
Tiempos de secado	Aplicado en pisos, está apto para tránsito liviano a los 40 minutos.
Nota	Los datos indicados en las fichas de productos están basados en ensayos de laboratorio. Por lo que los datos reales pueden variar según circunstancias observadas en terreno.
Instrucciones de seguridad e higiene	Información referida a la seguridad de uso, manipulación, almacenamiento y la eliminación de productos, el consumidor deberá consultar la hoja de seguridad del producto, la cual contiene datos físicos, ecológico, toxicológicos y otros datos relacionados a la seguridad.
Notas legales	Las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, han sido creadas en base a información de buena fe, según el conocimiento actual y la experiencia de Weber cuando son almacenados, manejados y aplicados correctamente, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo a las recomendaciones de Weber. En terreno, las posibles diferencias respecto a materiales, soportes y condiciones reales del lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información de esta ficha técnica, ni de cualquier recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El aplicador de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Weber se reserva el derecho de cambiar propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes condiciones generales de venta y suministro. Los aplicadores deben de conocer y utilizar la última versión y actualizada de las fichas técnicas, las cuales se pueden conseguir en la página <www.cl.weber>

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Direccion: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber.
*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.