Textura fachadas y muros

Revestimiento acrílico texturado coloreado para terminaciones de fachada
(Antes weber textura)

Descripción del producto

Pasta acrílica elastomérica coloreada con acabado granular medio o fino, de gran adherencia y consistencia plástica, usada para revestir y dar acabado final a muros exteriores. Su textura y amplia gama de coloración deja un acabado agradable a la vista. Se aplica como terminación sobre los adhesivos correspondientes de la línea EIFS y Direct Applied (soluciones directas en sustratos flexibles).

Usos

Puede ser ocupado sobre diferentes tipos de sustratos estuco tradicional, hormigón, y base coat, pasta pro, maquillaje murocem, tanto en exteriores e interiores, yeso y placas de yeso-cartón en interiores previa imprimación del sustrato con pintura de fondeo y aparejo tipo primer de weber.

Capa final sobre pinturas y revestimientos sintéticos antiguos en rehabilitación, siempre que estén en buen estado y bien adheridos a su soporte.

Sobre terminación sobre sustratos de mortero adhesivo aislación térmica EIFS base coat, pega EIFS y pasta pro en los sistemas weber EIFS

Características/Ventajas

- Flexible
- Resistente a la abrasión
- Baja absorción de H_2O
- Colores estables
- Permeable al vapor
- Fácil aplicación

Datos del producto

Forma	
Apariencia/Colores	Pasta granular/Según carta de color spectrum weber
Presentación	Tineta 25 kg

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Direccion: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber
*__Solcrom S.A.__ comercializa sus productos mediante marca **weber.**
*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

Almacenamiento	
Condiciones de almacenamiento/Conservación	12 meses, desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados. En local protegido de las heladas y fuertes exposiciones al sol y a temperaturas inferiores de 5ºC.
Datos técnicos	
Base química	Resinas acrílicas, cargas minerales, pigmentos estables a UV, fungicidas y aditivos especiales
Densidad	1,79 ± kg/L
Aspecto	Pasta de color texturada.
Tipos de grano	Fino: 0,0 a 1,5 mm diámetro aprox.
	Normal: 0,9 a 2,5 mm de diámetro aprox.
Aplicación	Una mano
Condiciones de secado	20 °C y 60 % H.R
Secado al tacto	1 a 3 horas 20ºC y 75% H.R.
Secado final	5 a 7 días
Rendimiento grano fino	8 a 9,5 m^2 por tineta de 25 kg.
Rendimiento grano Normal	7 a 9 m2 por tineta de 25 kg.
Rendimiento grano Normal Plus	6 a 7 m2 por tineta de 25 kg.
	Rendimientos calculados en base a una aplicación de laboratorio con un espesor mínimo de aplicación, por lo que el consumo de producto puede variar según terminación deseada en obra.
Información del sistema	
Estructura del sistema	Antes de ser aplicado, debe ser homogenizodo mediante utilización de herramienta mecánico tipo taladro y paleto mezcladora. Este trabajo debe ser realizado hasta lograr un color homogéneo en el cual no se visualicen pigmentos dispersos. No se puede realizar este trabajo mezclando de manera manual. La texturas fachadas y muros se deben aplicar con los adhesivos previos completamente secos. Se recomiendo lo aplicación de un primer o Cover como pintura lisa de aparejo antes de aplicación de TEXTURA; con esto se minimizo lo potencial aparición de puntos de contraste en lo fachado. La aplicación se realiza con llana metálico inoxidable; esta se debe repartir de manera homogénea en su espesor, avanzando unidireccionalmente en un solo sentido y realizando aplicación por paños (con esto se busca evitar traslapes de

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

	grano húmedo sobre grano seco, entre monos de aplicación). Al unísono con la incorporación de textura se recomiendo ir platachando el producto con frotación circular o según se estime conveniente de acuerdo al diseño final que se requiero como resultado; este trabajo debe realizarse de manera tal que el producto cubra totalmente el sustrato. No se recomiendo aplicar texturas fachadas y muros sobre uno copa anterior del mismo producto, pero de tono distinto, debido o que se puede inducir una modificación o las pigmentaciones de ambos copas, resultando tonos / colores indeseados. No se debe aplomar, rellenar y/o realizar otro trabajo similor.

Consideraciones respecto al color

Se debe tener en cuenta que algunos colores brillantes como el violeta, azul, el amarillo y el rojo, son más propensos a la decoloración por efecto de la radiación ultravioleta.

El exceso de tinte, para logra colores muy vivos o muy oscuros también puede provocar la decoloración de las fachadas más rápidamente que tonos pasteles o claros.
Condiciones climáticas de zonas costeras tambienpueden afectar al color y requieren mayor mantención.
Los colores oscuros que atraen más la luz no se recomiendan para el uso en exterior, estos colores son los que tienen un porcentaje de reflexión solar menor al 25%. Temperaturas extremas podrán afectar a su durabilidad. Esta baja reflexión de la luz, provoca estrés térmico a las fachadas.
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) del Ministerio de Industria español, en su guía para sistemas de aislación térmica exterior, recomienda texturas de acabado con colores de un TSR >25%. El TSR (Total Solar Reflectace) lo puede verificar en nuestra cartilla de colores weber**spectrum**.
Las pinturas formuladas con pigmentos inorgánicos suelen ser más resistentes a la radiación UV, por lo que colores con pigmentos orgánicos pueden sufrir decoloración más rápidamente.

Para más información respecto a la elección del color diríjase a nuestro departamento de asesorías técnicas.

Detalles de aplicación	
Consumo/Dosificación	3 a 4 kg por m^2
Condiciones de aplicación/limitaciones	
Temperatura de aplicación	10 a 30º C y un máximo de 85% H.R
Temperatura del soporte	10 a 30º C
Instrucciones de aplicación	
Mezclado	Debe homogeneizarse la pasta antes de aplicar
Método de aplicación/herramientas	Llana metálica /Proyectable
Limpieza de herramientas	Agua limpia

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Notas de aplicación/Límites	No aplicar con lluvias o heladas, con exposición directa al sol o fuerte viento ni en soportes húmedos. No aplicar sobre superficies horizontales o inclinadas sin estar protegidas de la lluvia, transitables o con agua estancada No aplicar sobre materiales de poca resistencia mecánica. No aplicar como terminación transitable de piso. Mantener fuera del alcance de los niños. Se recomienda el uso de guantes y lentes protectores. No ingerir. No eliminar restos de producto por el alcantarillado público
Detalles de curado	
Tiempos de secado	Tiempo de platachado 10 - 20 minutos Tiempo de secado al tacto 2 – 3 horas Tiempo de secado 12 – 24 horas Tiempo de secado total 5 a 7 dias
Nota	Los datos indicados en las fichas de productos están basados en ensayos de laboratorio. Por lo que los datos reales pueden variar según circunstancias observadas en terreno.
Instrucciones de seguridad e higiene	Información referida a la seguridad de uso, manipulación, almacenamiento y la eliminación de productos, el consumidor deberá consultar la hoja de seguridad del producto, la cual contiene datos físicos, ecológico, toxicológicos y otros datos relacionados a la seguridad.
Notas legales	Las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, han sido creadas en base a información de buena fe, según el conocimiento actual y la experiencia de Weber cuando son almacenados, manejados y aplicados correctamente, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo a las recomendaciones de Weber. En terreno, las posibles diferencias respecto a materiales, soportes y condiciones reales del lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información de esta ficha técnica, ni de cualquier recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El aplicador de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Weber se reserva el derecho de cambiar propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes condiciones generales de venta y suministro. Los aplicadores deben

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

	de conocer y utilizar la última versión y actualizada de las fichas técnicas, las cuales se pueden conseguir en la página <www.cl.weber>

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Direccion: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber
*__Solcrom S.A.__ comercializa sus productos mediante marca **weber.**
*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.