

SILICONA NEUTRA MULTIUSO

Weber Sellador de silicona de curado neutro con fungicida, ideal para el sellado de toda clase de juntas con altas exigencias en construcción. Excelente adherencia, muy versátil, de fácil aplicación. Inalterable por la acción del agua, del sol y, en general, de la intemperie.



CARACTERÍSTICAS / USOS

Viene listo para su uso, puede ser aplicado para la mayoría de los sustratos porosos y no porosos, tiene excelente resistencia a variaciones climáticas como temperatura, lluvia y rayos UV.

Pueden ser aplicados en diversos materiales como:

Cemento, albañilería, piedras y cerámicas; Maderas y metales; Vidrios comunes, templados, laminados, alambrados y espejos. Algunos tipos de plásticos.

Ideal para sellado de carpinterías. No contrae ni agrieta.

PRESENTACIONES

Cartucho 300 ml en colores Blanco y Transparente.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca, sin partes sueltas o mal adheridas. Sin restos de aceite o grasas que puedan afectar la adherencia. Proteger los bordes de la junta a sellar con cinta adhesiva para un mejor acabado.

APLICACIÓN

Aplique cinta de papel para proteger las áreas donde no desea aplicar la silicona.

- Cortar el extremo del obturador del cartucho y roscar la boquilla aplicadora.
- Cortar la boquilla aplicadora a bisel en la sección deseada. Introducir el conjunto en la pistola aplicadora.
- Una vez aplicado, alisar el producto con una espátula. Retirar la cinta antes que el sellador forme película.

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

*Solcrom S.A. comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Aspecto:	Polímero de silicona de reticulación neutra con fungicida.																		
Colores:	Blanco (QUI1683) – Transparente (QUI1684)																		
Densidad	1,04–1,06 g/mL																		
T° de trabajo:	+5 a 45°C																		
Tiempo abierto:	20 minutos aprox.																		
Tiempo de formación de película:	Ente 25 y 35 minutos (a temperatura ambiente).																		
Resistencia a temperatura:	-20ª hasta 80ª C																		
Secado:	1/2 mm cada 24 horas.																		
Dureza Shore A:	23																		
Rendimiento:	<table border="1"> <tr> <td>Ancho</td> <td>5/6 mm</td> <td>7/9 mm</td> <td>10/12 mm</td> <td>12/15 mm</td> </tr> <tr> <td>Profundidad</td> <td>5 mm</td> <td>6 mm</td> <td>7 mm</td> <td>8 mm</td> </tr> <tr> <td>m lineales</td> <td>10 m</td> <td>6 m</td> <td>4 m</td> <td>2,7 m</td> </tr> </table>				Ancho	5/6 mm	7/9 mm	10/12 mm	12/15 mm	Profundidad	5 mm	6 mm	7 mm	8 mm	m lineales	10 m	6 m	4 m	2,7 m
Ancho	5/6 mm	7/9 mm	10/12 mm	12/15 mm															
Profundidad	5 mm	6 mm	7 mm	8 mm															
m lineales	10 m	6 m	4 m	2,7 m															
Almacenaje	Bajo condiciones ambientales de temperatura y humedad controladas de 20º C y 75% h.r.																		
Duración en almacén:	18 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.																		
<p><i>* Los rendimientos entregados en fichas técnicas y envases se calculan en base a un estado de superficie controlado, por lo que los estos valores pueden variar según la regularidad del sustrato.</i></p>																			

PRECAUCIONES

- No pintar ni barnizar.
- No aplicar en lugares sometidos al tránsito.
- Se recomienda el uso de elemento de protección personal, guantes y lentes de seguridad durante la aplicación del producto.
- El producto no debe congelarse ni aplicarse bajo temperaturas 5°C.
- En el caso de contacto con ojos o piel, lavar con abundante agua.
- Evite contacto directo.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir ni inhalar.

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

*Solcrom S.A. comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

NOTAS LEGALES

Los datos indicados en las fichas de productos están basados en ensayos de laboratorio. Por lo que los datos reales pueden variar según circunstancias observadas en terreno.

Información referida a la seguridad de uso, manipulación, almacenamiento y la eliminación de productos, el consumidor deberá consultar la hoja de seguridad del producto, la cual contiene datos físicos, ecológico, toxicológicos y otros datos relacionados a la seguridad.

Las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, han sido creadas en base a información de buena fe, según el conocimiento actual y la experiencia de Weber cuando son almacenados, manejados y aplicados correctamente, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo a las recomendaciones de Weber. En terreno, las posibles diferencias respecto a materiales, soportes y condiciones reales del lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información de esta ficha técnica, ni de cualquier recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El aplicador de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Weber se reserva el derecho de cambiar propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes condiciones generales de venta y suministro. Los aplicadores deben de conocer y utilizar la última versión y actualizada de las fichas técnicas, las cuales se pueden conseguir en la página <www.cl.weber>

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.