

MAQUILLAJE EN PASTA WEBER PASTA-CEM

Maquillaje en pasta listo para usar, formulado para uso en interiores y exteriores sobre superficies de hormigón, estucos o albañilería. Terminación muy fina.



- Tineta 25 kg – **QUI 1326**

CARACTERÍSTICAS / USOS

- Afinado y maquillaje de superficies de hormigón, estucos y albañilería.
- Afinado de fachadas, cielos y muros en exterior e interior.
- Afinado de vigas, pilares y cadenas.
- Producto en pasta, listo para aplicar.
- Colores blanco y gris.
- Alta adherencia a sustratos de hormigón, mortero y albañilería.
- Terminación muy fina.
- Flexible.
- Endurecimiento rápido.
- Espesor de aplicación entre 1 y 3 mm.
- Mezclado con 25% de cemento puede aplicarse para rellenos puntuales de hasta 10 mm de espesor.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie para revestir debe estar firme, libre de polvo, aceite, grasa o suciedad, sin restos de desmoldante, yeso o pintura. En el momento de la aplicación, la superficie debe encontrarse húmeda, sin agua libre o brillo.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- Antes de aplicar, revuelva el producto en su envase para homogeneizarlo mediante un mezclador mecánico.

APLICACIÓN

- Se aplica con plana metálica o espátula ancha. Esta aplicación se realiza de la misma forma como se aplica una pasta muro, enluciendo capa fina en espesor deseado.
- Para lograr dar mayores espesores de aplicación y/o apurar el secado, se puede agregar cemento corriente o especial gris o blanco. La forma correcta de hacerlo es mezclando en volumen en proporciones de 1:1 hasta 1:2 (Weber Pasta-Cem : Cemento).
- El cemento se recomienda disolverlo previamente en un volumen mínimo de agua, para evitar la formación de grumos.

Limpieza de Herramientas

- Limpie herramientas y equipos con agua mientras el producto se encuentre fresco. Una vez endurecido, usar métodos mecánicos.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Dosificación:	25% de cemento.
Espesor de aplicación:	Mínimo 1 mm y máximo 3 mm. Hasta 10 mm con 25% cemento.
Tiempo de espera para pintura:	Mínimo 7 días a 20°C
T° de trabajo:	8° a 30°C
Consumo*:	Aprox. 1,7 kg/m ² por mm de espesor.
Duración en almacén:	6 meses, desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados. En zona protegido de las heladas y fuertes exposiciones al sol.

* Los datos indicados en esta Ficha Técnica están basados en ensayos de laboratorio, por lo cual los datos reales pueden variar según las circunstancias propias de terreno.

PRECAUCIONES

- Proteja el producto recién aplicado del sol directo y temperaturas extremas
- No aplicar sobre superficies horizontales o inclinadas expuestas a lluvia
- No aplicar en zonas con humedad permanente

NOTAS

Los datos indicados en las fichas de productos están basados en ensayos de laboratorio. Por lo que los datos reales pueden variar según circunstancias observadas en terreno.

Información referida a la seguridad de uso, manipulación, almacenamiento y la eliminación de productos, el consumidor deberá consultar la hoja de seguridad del producto, la cual contiene datos físicos, ecológico, toxicológicos y otros datos relacionados a la seguridad

Las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto han sido creadas en base a información de buena fe, según el conocimiento actual y la experiencia de Weber cuando son almacenados, manejados y aplicados correctamente, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Weber. En terreno, las posibles diferencias respecto a materiales, soportes y condiciones reales del lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información de esta ficha técnica, ni de cualquier recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El aplicador de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Weber se reserva el derecho de cambiar propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes condiciones generales de venta y suministro. Los aplicadores deben de conocer y utilizar la última versión y actualizada de las fichas técnicas, las cuales se pueden conseguir en la página <www.cl.weber>