

# WEBER MALLA ORANGE

Malla fibra de vidrio color naranja, altamente resistente a tracciones y esfuerzos mecánicos propios de las soluciones tipo EIFS y Direct Applied, se utiliza en forma conjunta con los adhesivos quedando embebida en estos absorbiendo y disipando los esfuerzos y tensiones.



- Rollo 50m<sup>2</sup> – QUI 1154

## CARACTERÍSTICAS / USOS

- Auto extingüible
- Alta resistencia a la tracción longitudinal y transversal
- Resistente a la alcalinidad.
- Aporta deformabilidad y resistencia al impacto a los adhesivos.

## CONDICIONES DE APLICACIÓN

Debe quedar integrada en el centro del espesor del recubrimiento. Si no se cumple esta premisa, no se realiza la función de "armado" del mortero y por tanto, el conjunto pierde prestaciones.

Resguardar del sol y de la lluvia o incluso de una humedad elevada y mantenida en el tiempo

## APLICACIÓN

1. En general, tras la aplicación de una primera mano del adhesivo utilizado y en fresco, colocar la malla sobre la superficie de este, eliminando cualquier arruga que se pueda generar en el proceso de instalación.
2. Integrarla en esta capa con la ayuda de una llana.
3. Una vez el material haya secado aplicar una segunda mano del mismo espesor que la primera para cubrir la malla en su totalidad.
4. En los encuentros entre malla solaparla unos 100 mm.

**ADVERTENCIA:** Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / [www.cl.weber](http://www.cl.weber)

\*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Composición:	Fibra vidrio aglutinada y tejida.
Gramaje de malla:	153 g/m <sup>2</sup>
Ancho:	100 cm
Largo:	50 m
Luz de malla:	4 x 4 mm
Resistencia longitudinal:	Supera 1.400 N en estado original.
Resistencia transversal:	Supera 1.700 N en estado original.
Traslape mínimo:	10 cm
Almacenamiento y duración:	12 meses, desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados. En local protegido de las heladas y fuertes exposiciones al sol.

## NOTAS

Los datos indicados en las fichas de productos están basados en ensayos de laboratorio. Por lo que los datos reales pueden variar según circunstancias observadas en terreno.

Información referida a la seguridad de uso, manipulación, almacenamiento y la eliminación de productos, el consumidor deberá consultar la hoja de seguridad del producto, la cual contiene datos físicos, ecológico, toxicológicos y otros datos relacionados a la seguridad

Las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto han sido creadas en base a información de buena fe, según el conocimiento actual y la experiencia de Weber cuando son almacenados, manejados y aplicados correctamente, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo a las recomendaciones de Weber. En terreno, las posibles diferencias respecto a materiales, soportes y condiciones reales del lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información de esta ficha técnica, ni de cualquier recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El aplicador de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Weber se reserva el derecho de cambiar propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes condiciones generales de venta y suministro. Los aplicadores deben de conocer y utilizar la última versión y actualizada de las fichas técnicas, las cuales se pueden conseguir en la página <[www.cl.weber](http://www.cl.weber)>

**ADVERTENCIA:** Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / [www.cl.weber](http://www.cl.weber)

\*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.