

FRAGÜE PORCELANATO

Mezcla cemento, aditivos, pigmentos y biocida, que, al mezclar con agua, forman una pasta de alto rendimiento para el relleno de canterías de cerámicas, gres porcelánicos y porcelanatos. Al secar se vuelve un relleno rígido, extra liso, impermeable y antimicrobial.



- Bolsa 1 kg – **CÓDIGO SEGÚN COLOR**

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Remover el exceso de pegamento con una herramienta tipo corta cartón o espátula, luego elimine el polvo con una brocha.

CARACTERÍSTICAS / USOS

- **Rellena canterías de:** Porcelanato, gres porcelánico, cerámica y azulejos.
- **Con biocida:** Anti-hongos, bacterias y levaduras.
- **Impermeable.**
- Resistente a fisuras.
- Anti manchas, color uniforme y no se altera a través del tiempo.
- Uso interior y exterior.
- Espesor aplicación: 1 a 5 mm.



PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- Agregar 400 cc de agua por cada kilo de producto.
- Mezclar hasta obtener una pasta homogénea y libre de grumos, dejar reposar unos 5 minutos. remezclar 30 segundos y aplicar.

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / www.cl.weber

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

- Utilice fraguador de goma para en la aplicación del fragüe para una terminación más suave.
- Para el relleno de canterías en pisos, recomendamos aplicar el fragüe directamente sobre la cantería y luego emparejar con fraguador de goma.
- Realizar la mezcla con taladro 3 minutos mínimo, si la mezcla se realizará de manera manual, se debe realizar de manera homogénea y lograr un color uniforme antes de aplicar, en el caso de los colores con mayor pigmentación, como son; mendosa, café oscuro, negro, platino y bío-bío, reforzar el mezclado hasta lograr la total homogeneidad de la mezcla y color uniforme, dejar reposar 5 minutos, remezclar 30 segundos y aplicar.
- En caso de rellenar canterías en muros, recomendamos aplicar el fragüe sobre fraguador de goma y luego esparcir desde abajo hacia arriba.
- Es conveniente distribuir en el tiempo las sucesivas operaciones de mezcla (por ejemplo, por unidades de envase), de forma que siempre se pueda aplicar el material bajo las características en fresco más próximas a las de mezcla, con la menor influencia de las condiciones ambientales (temperatura, humedad y circulación de aire).
- Remover de inmediato los excesos de fragüe con una espátula.
- Antes de que el fragüe endurezca, repasar y limpiar nuevamente con una esponja rígida con humedad mínima, bien escurrida, que evite el arrastre del material desde la superficie de la junta, siempre en diagonal respecto a la trama de juntas. La esponja se debe lavar y escurrir en cada pasada y renovar el agua de lavado con frecuencia.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Aspecto:	Polvo fino coloreado.
Rendimiento*:	5 – 6 m ² por kilo de fragüe.
Espesores de aplicación:	1 a 5 mm.
Tº de trabajo:	5 a 30º C.
Tiempo abierto:	30 minutos aprox.
Tiempo secado:	24 horas aprox.
Duración en almacén:	24 meses, desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados, protegido de las heladas y fuertes exposiciones al sol.

** Los rendimientos entregados en fichas técnicas y envases se calculan en base a un estado de superficie controlado, por lo que los estos valores pueden variar según la regularidad del sustrato.*

PRECAUCIONES

- No usar este producto para fraguar revestimientos contiguos, marcos de puertas o ventanas. En este caso recomendamos usar sellador acrílico.
- No mojar ni usar la ducha por mínimo 48 h.
- Proteger de golpes o vibraciones por 10–14 días.
- En esquinas, perímetros y uniones de artefactos, usar silicona sanitaria con fungicida.
- Para una correcta mantención, se deben considerar los siguientes factores:
 - **Ventilación:** Mantén el área bien ventilada para evitar la acumulación de humedad.
 - **Limpieza frecuente:** Limpia el polvo y la suciedad regularmente.
 - **Productos adecuados:** Utiliza limpiadores específicos para fragüe y productos antihumedad.
 - **Evita productos abrasivos:** No uses desengrasantes, ácidos o jabones abrasivos en revestimientos delicados como la piedra flexible.
- Considerar el recambio de los fragües una vez que se detecten deficiencias en su relleno o coloración, fisuras o grietas, acumulación de suciedad o aparición de hongos. Esto dependerá de manera directa de los cuidados mencionados anteriormente.

NOTAS

Los datos indicados en las fichas de productos están basados en ensayos de laboratorio. Por lo que los datos reales pueden variar según circunstancias observadas en terreno.

Información referida a la seguridad de uso, manipulación, almacenamiento y la eliminación de productos, el consumidor deberá consultar la hoja de seguridad del producto, la cual contiene datos físicos, ecológico, toxicológicos y otros datos relacionados a la seguridad

Las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, han sido creadas en base a información de buena fe, según el conocimiento actual y la experiencia de Weber cuando son almacenados, manejados y aplicados correctamente, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo a las recomendaciones de Weber. En terreno, las posibles diferencias respecto a materiales, soportes y condiciones reales del lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información de esta ficha técnica, ni de cualquier recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El aplicador de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Weber se reserva el derecho de cambiar propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes condiciones generales de venta y suministro. Los aplicadores deben conocer y utilizar la última versión y actualizada de las fichas técnicas, las cuales se pueden conseguir en la página <www.cl.weber>